



PASTA OPACANTE

B – 27 / ED. 03-19

CLASSIFICAZIONE COV

Pasta per opacizzare smalti a rapida essiccazione
Prodotto escluso dal D.L. 161/2006.

CARATTERISTICHE

Pasta per opacizzare MORGAN'S FAST smalto a rapida essiccazione.
L'additivo conferisce una piacevole ed uniforme satinatura allo smalto senza alterarne le caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Dopo aver ottenuto il colore stabilito nella finitura brillante attraverso l'uso del sistema Colorimetrico TONATONE PROGRESS 3.0, per ottenere una finitura satinata, aggiungere un quantitativo di PASTA OPACANTE variabile tra il 5% ed il 20% massimo a seconda del livello di opacità desiderato.

Mescolare bene lo smalto a rapida essiccazione MORGAN'S FAST dopo l'aggiunta dell'additivo.

AVVERTENZE

Non applicare in condizioni di elevata umidità, a temperatura inferiore a + 10 °C e su superfici esposte al sole durante l'applicazione. Conservare il barattolo chiuso, a temperatura superiore a + 5 °C.

VITA DI STOCCAGGIO

Il prodotto è contenuto in confezioni garantite allo stoccaggio per almeno. Sulla etichetta oltre al nome e ai dati tecnici vengono riportati il lotto di produzione e la data di confezionamento. Conservare il barattolo ben chiuso, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. Tenere al riparo dal gelo.

NOTE

Poiché le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

www.toscanovernici.it



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. + 39 02 937541 - Fax + 39 02 9374114 - info@jcolors.com