



## ISOSOLV

D - 05 / ED. 04-19

### CLASSIFICAZIONE COV

Primer fissativo  
Valore limite UE per questo prodotto (cat. BS/h): 750 g/l (2010)  
Il prodotto ISOSOLV contiene al massimo 750 g/l COV

### CARATTERISTICHE

Isolante fissativo murale, a base di resine Pliolite®, ideale per superfici murali vecchie e nuove con buon potere penetrante e buon potere consolidante. Insaponificabile, forma un ponte di adesione ideale tra i supporti minerali e le finiture, uniformando gli assorbimenti. Il prodotto è pronto all'uso. Solo in caso di necessità può essere diluito con diluente sintetico o nitro in misura del 30% massimo.

### CICLO APPLICATIVO

#### PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

**Intonaco civile:** lasciare stagionare, pulire eventuali macchie di sporco.

**Pitture e vernici in dispersione:** se ben aderenti pulire a secco o ad umido, diversamente, eliminare completamente, lavare con acqua.

**Pitture a calce o silicati:** eliminare completamente, spolverare.

**Superfici murali con muffe:** spazzolare e pulire, igienizzare la superficie con appositi prodotti. Stuccare all'interno con MORGAN'S STUCCO IN PASTA o con RIEMPSTUCK.

#### PREPARAZIONE E FINITURA

Applicare una mano di ISOSOLV e dopo almeno 12 ore procedere all'applicazione della finitura prescelta.

### AVVERTENZE

Non applicare in condizioni di elevata umidità, a temperatura inferiore a + 10 °C e su superfici esposte al sole durante l'applicazione. Conservare il barattolo chiuso, a temperatura superiore a + 5 °C.

### VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di ISOSOLV pronto all'uso, a base di resina Pliolite®, mediante rullo o pennello.



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. + 39 02 937541 - Fax + 39 02 9374114 - info@jcolors.com

DATI PRINCIPALI A  
20° C E 70% DI  
UMIDITA'

<b>RESA TEORICA (in funzione dell'assorbimento del supporto)</b>	<b>DILUENTE</b>	<b>PULIZIA ATTREZZI</b>	<b>APPLICAZIONE A RULLO</b>
10 mq/l	DILUENTE SINTETICO O NITRO	DILUENTE SINTETICO O NITRO	PRONTO ALL'USO (MAX 30% solo se necessario)
<b>ASPETTO E FINITURA</b>	<b>FUORI POLVERE</b>	<b>PESO SPECIFICO (Kg/l)</b>	<b>APPLICAZIONE A PENNELLO</b>
TRASPARENTE	=	0,89	PRONTO ALL'USO (MAX 30% solo se necessario)
<b>COLORI</b>	<b>SECCO AL TATTO</b>	<b>SOLIDI IN VOLUME</b>	<b>APPLICAZIONE A SPATOLA</b>
INCOLORE	3 – 5 ORE	12	=
<b>ESTERNI / INTERNI</b>	<b>SECCO IN PROFONDITA'</b>	<b>VISCOSITA'</b>	<b>APPLICAZIONE A SPRUZZO AD ARIA</b>
SI / SI	24 ORE	=	=
<b>VITA DI STOCCAGGIO</b>	<b>SOVRAVERNICIABILITA'</b>	<b>TEMPERATURA DI INFIAMMABILITA'</b>	<b>APPLICAZIONE A SPRUZZO AIRLESS</b>
36 MESI	12 ORE	=	=

#### NOTE

Poiché le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

[www.toscanovernici.it](http://www.toscanovernici.it)



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. + 39 02 937541 - Fax + 39 02 9374114 - [info@jcolors.com](mailto:info@jcolors.com)