



## MORGAN'S STUCCO IN PASTA

D - 11 / ED. 04-19

### CLASSIFICAZIONE COV

Stucco in pasta  
Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/a): 30 g/l (2010)  
Il prodotto MORGAN'S STUCCO IN PASTA contiene al massimo 2 g/l COV

### CARATTERISTICHE

Stucco in pasta per muri e legno, ad alto potere riempitivo. Particolarmente indicato per la rasatura di piccole superfici e per la sigillatura di buchi e crepe. Sovraverniciabile con idropitture, smalti ad acqua ed a solvente.

### CICLO APPLICATIVO

#### PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Applicare il prodotto in piccoli strati uniformi con apposita spatola metallica. Al fine di evitare disuniformità di brillantezza ed altri difetti dovuti ad assorbimento differente tra il supporto e le stuccature, si consiglia di isolare la superficie da pitturare con MORGAN'S FLEX o WUNDER FLEX isolante fissativo ad acqua. Dopo 3 - 5 ore procedere all'applicazione della finitura prescelta.

### AVVERTENZE

Non applicare in condizioni di elevata umidità, a temperatura inferiore a + 10 °C e su superfici esposte al sole durante l'applicazione. Conservare il barattolo chiuso, a temperatura superiore a + 5 °C.

### VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di MORGAN'S STUCCO IN PASTA mediante spatola metallica.

### DATI PRINCIPALI A 20° C E 70% DI UMIDITA'

RESA TEORICA (in funzione dell'assorbimento del supporto)	DILUENTE	PULIZIA ATTREZZI	APPLICAZIONE A RULLO
=	=	ACQUA E SAPONE	=
ASPETTO E FINITURA	FUORI POLVERE	PESO SPECIFICO (Kg/l)	APPLICAZIONE A PENNELLO
OPACO	=	1,9	=
COLORI	SECCO AL TATTO	SOLIDI IN VOLUME	APPLICAZIONE A SPATOLA
BIANCO	2 - 3 ORE	=	PRONTO ALL'USO
ESTERNI / INTERNI	SECCO IN PROFONDITA'	VISCOSITA'	APPLICAZIONE A SPRUZZO AD ARIA
NO / SI	3 - 5 ORE	=	=
VITA DI STOCCAGGIO	SOVRAVERNICIABILITA'	TEMPERATURA DI INFIAMMABILITA'	APPLICAZIONE A SPRUZZO AIRLESS
24 MESI	3 - 5 ORE	=	=



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. + 39 02 937541 - Fax + 39 02 9374114 - info@jcolors.com

**NOTE** Poiché le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

[www.toscanovernici.it](http://www.toscanovernici.it)



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. +39 02 937541 - Fax +39 02 9374114 - [info@jcolors.com](mailto:info@jcolors.com)