

# MORGAN'S PLASTIC LAVABILE AL QUARZO FINE

## Rivestimento murale continuo al quarzo fine per esterni ed interni

H-05



Pittura per pareti esterne di supporto minerale.

Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/c): 40 g/l (2010).

Il prodotto Morgan's plastic lavabile al quarzo fine contiene al massimo 2 g/l COV.

### CARATTERISTICHE

Pittura murale microporosa a base di resine acriliche additivata con farina di quarzo liscia finissima di piacevole finitura opaca. Di facile applicazione ed ottima copertura.

Buona impermeabilità all'acqua ed all'umidità ambientale combinata con una buona permeabilità al vapore. Il prodotto è resistente agli agenti inquinanti di origine organica e biologica. In situazioni difficili è consigliabile aggiungere ulteriormente il nostro ADDITIVO ANTIALGA.

### CICLO APPLICATIVO

#### PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

I supporti devono essere puliti, maturi ed asciutti. Vecchie pitture poco aderenti e/o sfarinanti devono essere rimosse a secco o ad umido. Vecchie pitture a calce vanno rimosse completamente.

In presenza di muffe trattare con BIOSAN DISINFETTANTE ANTIMUFFA- Presidio Medico Chirurgico Reg.18998 del Ministero della Salute. Successivamente le superfici devono essere accuratamente depolverate.

Stuccare eventuali buchi o crepe degli intonaci con RASANTE MINERALE, RASANTE MINERALE FRATAZZABILE, MALTA FIBRORINFORZATA TIXOTROPICA ANTIRITIRO, STUCCO CEMENTIZIO o RASANTE IN PASTA, a seconda del supporto.

Applicare una o più mani di fondo di preparazione, avendo cura di scegliere quello idoneo in funzione del tipo di supporto, PRIMER ACRILICO D1, PRIMER ACRILICO D2, FONDO DI PREPARAZIONE UNIVERSALE, FISSATIVO CONSOLIDANTE PIGMENTATO A SOLVENTE, PONTE DI ANCORAGGIO. Su premiscelati applicare come mano di fondo solo isolante a solvente inodore PONTE DI ANCORAGGIO o FISSATIVO CONSOLIDANTE PIGMENTATO A SOLVENTE. Per tinte di finitura in tonalità particolarmente vivaci e/o meno coprenti utilizzare un fondo pigmentato a scelta tra PRIMER ACRILICO D1 o PRIMER ACRILICO D2, FONDO DI PREPARAZIONE UNIVERSALE o FISSATIVO CONSOLIDANTE PIGMENTATO A SOLVENTE, FINITURA FONDO RISTRUTTURANTE in tono con la tinta di finitura.

#### FINITURA

Lasciare asciugare perfettamente, applicare due mani di MORGAN'S PLASTIC LAVABILE AL QUARZO FINE con un intervallo di circa 4 - 6 ore una dall'altra.

### AVVERTENZE

Non applicare con temperatura dell'aria, del supporto e del prodotto inferiore a + 5 °C. Non applicare su superfici calde o esposte al sole. Proteggere dalla pioggia per almeno due o tre giorni. Conservare in barattolo ben chiuso a temperatura superiore a + 5 °C.

\* Per tinte derivate da basi DD, TR e basi colorate, la diluizione dovrà essere compresa tra 0 e 10% massimo, in volume, anche in relazione all'assorbimento del supporto; per tinte derivate dalla base BB e TT tra 20 e 25%. Si consiglia di effettuare una prova applicativa preventiva.

### VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di MORGAN'S PLASTIC LAVABILE AL QUARZO FINE pittura murale a grana fine a base di polimeri stirolo acrilici, pigmenti selezionati e farina di quarzo su fondi opportunamente predisposti.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70 % DI UMIDITA' RELATIVA .

Resa Teorica mq/lit.		Diluyente		Pulizia attrezzi		Applicazione a rullo	
10		ACQUA		ACQUA		* Vedi nota	
Aspetto e finitura		Fuori polvere		Peso specifico kg/l		Applicazione a pennello	
OPACO		=		1,53 ± 0,03		* Vedi nota	
Colori		Secco al tatto		Solidi in volume		Applicazione a spatola	
BIANCO, TONATONE PROGRESS, TONATONE PROGRESS 3.0, MORGAN'S PRO		4 - 6 ORE		44 ± 1		=	
Esterni / interni		Secco in profondità		Viscosità		Applicazione a spruzzo ad aria	
SI/SI		24 ORE		K.U. 130		30%	
Vita di stoccaggio		Sovraverniciabilità		Temperatura di infiammabilità		DIAM. UGELLI 1,5 mm PRESSIONE 3 - 4 atm AIRLESS DIAM. UGELLI 0,79 mm PRESSIONE 120 - 130 atm	
24 MESI		4 - 6 ORE		=			

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

J COLORS S.p.A.

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate ( MI ) - Italy - Tel. + 39 02 937541 - www.toscanovernici.it