

## CARATTERISTICHE

Speciale prodotto verniciante per esterni/interni con elevato potere riempitivo. Utilizzabile secondo la diluizione come isolante, pittura o rivestimento. Ottimo come fondo di collegamento su superfici molto ruvide o irregolari e fra prodotti vernicianti di diversa natura chimico-fisica (es: acrilici – silicati). Le particolari caratteristiche formulative e la curva granulometrica delle cariche contenute permettono di avere una elevata traspirabilità mantenendo ovviamente una ottimale resistenza meccanica. Ideale come preparazione degli intonaci prima dell'applicazione dei rivestimenti.  
 Granulometria: 0.3 – 0.4 mm.

## PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Eliminare precedentemente le parti mobili di pitture poco ancorate, pulire accuratamente, se necessario applicare preventivamente un fissativo adeguato al ciclo di pitturazione.

## CICLO APPLICATIVO

Applicare una mano di **FINITURA E FONDO RISTRUTTURANTE** diluito al 50 – 60% come isolante; successivamente due mani di **FINITURA E FONDO RISTRUTTURANTE** diluito dal 15 al 40 %, oppure una sola mano di **FINITURA E FONDO RISTRUTTURANTE** tal quale come rivestimento a spessore ( con spatola o taloccia).

Come fondo di collegamento: prima e seconda mano di **FINITURA E FONDO RISTRUTTURANTE** a pennello diluito dal 15 al 50 % massimo.

## AVVERTENZE

Non applicare con temperature dell'aria, del supporto e del prodotto inferiori a +5°C. Non applicare inoltre su superfici calde, esposte al sole o con umidità relativa superiore all'80%. Conservare il prodotto in barattoli ben chiusi alla temperatura di +5°C/+35°C .

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70% DI UMIDITA' RELATIVA

\* Isolante 5-7 mq/lt; pittura 3-4 mq/lt; rivestimento 1 mq/lt.

Resa Teorica Per mano mq/lit.		Diluyente		Pulizia attrezzi		Applicazione a rullo	
*		T.Q., max 60% ACQUA		ACQUA		POSSIBILE ma sconsigliata	
Aspetto e finitura		Fuori polvere		Peso specifico kg/l		Applicazione a pennello	
OPACO RUVIDO		2 ORE		1.55	1 Kg	SI	
Colori		Secco al tatto		Solidi in volume		Applicazione a spatola	
BIANCO E TINTE A CAMPIONE		4-6 ORE		=		SI	
Esterni / interni		Secco in profondità		Viscosità		Applicazione a spruzzo ad aria	
SI/SI		24 ORE		=		=	
Vita di stoccaggio		Sovraverniciabilità		Temperatura di infiammabilità			
24 MESI		6-8 ORE		=			

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

**J COLORS S.p.A.**

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate ( MI ) - Italy - Tel. ++ 39 02 937541 - [www.toscanovernici.it](http://www.toscanovernici.it)