

Impregnanti non filmogeni per legno (per interni ed esterni).
Valore limite UE per questo prodotto (cat. BS/f): 700 g/l (2010).
Il prodotto Finitura Cerata contiene al massimo 690 g/l COV.

CARATTERISTICHE

Impregnante a finitura cerata a base di resine alchiliche speciali additivata con teflon, con ottima resistenza alle intemperie e ai raggi U. V. utilizzabile con sistema tintometrico. E' un prodotto a basso spessore che decora mettendo in risalto la struttura e le venature del legno. Protegge conferendo al manufatto elevate proprietà di idrorepellenza e una eccellente protezione all'aggressione fisica.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Tutti i supporti da trattare e trattati, prima della successiva sovrapplicazione, devono essere puliti, asciutti e stagionati.

Legno nuovo: il legno deve essere stagionato e asciutto. Carteggiare finemente nel senso della venatura e uniformare l'assorbimento per favorire la successiva penetrazione del prodotto verniciante. Applicare una mano di **Impregnante**. Ad essiccazione avvenuta passare con un panno abrasivo per eliminare il pelo del legno.

Legno già trattato con vernici in cattivo stato: utilizzare lo sverniciatore per rimuovere tracce di vecchie vernici e lavare con acqua o altro detergente specifico in relazione a ciò che è stato utilizzato per tale operazione. A superficie asciutta carteggiare nel senso della vena sino a "legno nudo". Applicare una mano di **Impregnante**. Ad essiccazione avvenuta, passare con panno abrasivo per eliminare il pelo del legno.

Legno già trattato con vernici in buono stato: carteggiare avendo cura di eliminare le eventuali piccole screpolature presenti nel film esistente. Lavare la superficie con acqua e detersivi non schiumogeni, attendere la perfetta essiccazione.

FINITURA

Applicare due mani di **FINITURA CERATA** con un intervallo di 24 ore una dall'altra.



















AVVERTENZE

Non applicare in condizioni di elevata umidità, a temperatura inferiore a + 10 °C e su superfici esposte al sole durante l'applicazione. Conservare il barattolo chiuso, capovolto, a temperatura superiore a + 5 °C.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di una o più mani di **FINITURA CERATA**, a base di speciali additivi che ne conferiscono un piacevole aspetto cerato oltre ai filtri U.V. atti a proteggere il legno dall' aggressione fisica.

DATI PRINCIPALI A 20° C. E 70% DI UMIDITA' RELATIVA

Resa Teorica Per mano mq/lit.		Diluyente		Pulizia attrezzi		Applicazione a rullo	
15		ACQUA RAGIA		ACQUA RAGIA		=	
Aspetto e finitura		Fuori polvere		Peso specifico kg/l		Applicazione a pennello	
SATINATO CERATO		2 ORE		0,9		PRONTO ALL'USO	
Colori		Secco al tatto		Solidi in volume		Applicazione a spatola	
INCOLORE TINTEGGIABILE CON SISTEMA TINTOMETRICO		5 ORE		29		=	
Esterni / interni		Secco in profondità		Viscosità		Applicazione a spruzzo ad aria	
ESTERNI/INTERNI		24 ORE		=		=	
Vita di stoccaggio		Sovraverniciabilità					
36 MESI		24 ORE					

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

J COLORS S.p.A.

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italy - Tel. ++ 39 02 937541 – www.jcolors.com