

Vernice e impregnante per legno per finiture interne ed esterne.  
 Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/d): 130 g/l (2010).  
 Il prodotto Fondo turapori ad acqua contiene al massimo 41 g/l COV.

## CARATTERISTICHE

Fondo trasparente monocomponente all'acqua utilizzabile per eliminare la microporosità superficiale del legno. Particolarmente indicata per ogni tipo di parquet in legno. Ottima trasparenza ed elasticità, di facile applicazione a pennello e a rullo. Per uso interno.

## CICLO APPLICATIVO

### PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Tutti i supporti da trattare e trattati, prima della successiva sovrapplicazione, devono essere puliti, asciutti e stagionati.

Su legno nuovo, levigare le superfici per ottenere una superficie liscia. Rimuovere accuratamente la polvere di levigatura.

Su legno già trattato pulire, sgrassare, decerare e togliere siliconi e vecchie vernici.

### FINITURA (della preparazione del supporto prima della verniciatura)

Applicare una mano di **FONDO TURAPORI ALL'ACQUA** a pennello o a rullo.

Sovraverniciabile con impregnanti, finiture e vernici.



















## AVVERTENZE

Non applicare in condizioni di elevata umidità, a temperatura inferiore a + 10°C e su superfici esposte al sole. Conservare il barattolo chiuso, capovolto, a temperatura superiore a + 5°C.

## VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di uno o due strati di vernice **FONDO TURAPORI AD ACQUA** a base di copolimeri acrilici e speciali additivi atti a proteggere il legno dalla aggressione fisica.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70 % DI UMIDITA' RELATIVA

Resa Teorica Per mano mq/lit.		Diluyente		Pulizia attrezzi		Applicazione a rullo	
12		ACQUA		ACQUA E SAPONE		max 10 %	
Aspetto e finitura		Fuori polvere		Peso specifico kg/l		Applicazione a pennello	
OPACO		30 MINUTI		1,00		Max 10 %	
Colori		Secco al tatto		Solidi in volume		Applicazione a spatola	
INCOLORE		=		=		=	
Esterni / interni		Secco in profondità		Viscosità		Applicazione a spruzzo ad aria	
INTERNO		36 ORE		=		=	
Vita di stoccaggio		Sovraverniciabilità					
24 MESI		12 ORE				=	

Poichè le condizioni e possibilità di impiego possono le essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

**J COLORS S.p.A.**

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate ( MI ) - Italy - Tel. ++ 39 02 937541 – www.jcolors.com