



Pittura monocomponente ad alte prestazioni.

Valore limite UE per questo prodotto (cat. BS/i): 500 g/l (2010).

Il prodotto Fondo universale a rapida essiccazione contiene al massimo 500 g/l COV.

CARATTERISTICHE

Primer antiruggine speciale di preparazione, particolarmente indicato come fondo qualora si debba applicare una finitura con prodotti contenenti solventi aggressivi, smalti nitro ecc. Prodotto a rapida essiccazione.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Ferro: rimuovere accuratamente eventuali presenze di ruggine e vecchi smalti sfoglianti, spolverare, pulire eventuali macchie di unto o grasso con un panno imbevuto di diluente, lasciare asciugare perfettamente, carteggiare e spolverare.

Applicare due mani di **FONDO UNIVERSALE A RAPIDA ESSICCAZIONE** entro 8 ore oppure ad almeno 24 ore di distanza una dall'altra, carteggiare e spolverare.

FINITURA

Dopo 24 ore applicare due mani di MORGAN'S FAST.

AVVERTENZE

Non applicare in condizioni di elevata umidità, a bassa temperatura e su superfici esposte al sole durante l'applicazione. Conservare il barattolo ben chiuso, capovolto, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di **FONDO UNIVERSALE A RAPIDA ESSICCAZIONE**, antiruggine speciale, in due strati da 30 microns ciascuno su superfici metalliche predisposte.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70 % DI UMIDITA' RELATIVA.

Resa Teorica Per mano mq/lit.		Diluente		Pulizia attrezzi		Applicazione a rullo	
12		DIL. NITRO		DIL. NITRO		=	
Aspetto e finitura		Fuori polvere		Peso specifico kg/l		Applicazione a pennello	
OPACO		15'		1,25 ± 0,02	1 Kg	=	
Colori		Secco al tatto		Solidi in volume		Applicazione a spatola	
GRIGIO, ROSSO		30'		42 ± 1		=	
Esterni / interni		Secco in profondità		Viscosità		Applicazione a spruzzo ad aria	
SI / SI		24 ORE		180" FORD 4		max. 10%	
Vita di stoccaggio		Sovraverniciabilità		Temperatura di infiammabilità		DIAM. UGELLI 1,7 mm PRESSIONE 2,5 atm	
24 MESI		ENTRO 8 ORE O DOPO 24 ORE		23 °C			

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

J COLORS S.p.A.

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italy - Tel. ++ 39 02 937541 - www.toscanovernici.it