

**Primer.**

Valore limite UE per questo prodotto (cat. BS/g): 350 g/l (2010).

Il prodotto Muralite 2000 contiene al massimo 350 g/l COV.

**CARATTERISTICHE**

Pittura opaca di fondo plastificante a doppia copertura, applicabile all' esterno ed all'interno.

Dotata di ottimo potere riempitivo, dilatazione e copertura.

Ideale come mano di fondo per la preparazione di manufatti in legno, destinati ad essere verniciati con smalti sintetici ed oleosintetici. Fondo consigliato per legno da laccare e per muri da decorare.

Carteggiabile dopo 12 ore dall' applicazione.

**CICLO APPLICATIVO****PREPARAZIONE DEI SUPPORTI**

**Legno nuovo:** il supporto deve essere perfettamente asciutto, umidità relativa massima 12 %, carteggiare e spolverare.

**Legno già trattato:** se la pittura di fondo è ben aderente, carteggiare e spolverare, diversamente sverniciare completamente con REMOVER.

**Intonaco civile:** lasciare stagionare, pulire le macchie di sporco.

**Muri vecchi:** rimuovere le vecchie pitture, pulire le macchie di sporco.

Stuccare con MORGAN'S STUCCO IN PASTA o IN POLVERE.

Applicare due mani di **MURALITE 2000** con un intervallo di almeno 12 ore carteggiando tra una mano e l'altra.

**FINITURA**

Dopo 24 ore, applicare due mani di smalto con un intervallo di almeno 24 ore una dall'altra.

**AVVERTENZE**

Non applicare in condizioni di elevata umidità, a bassa temperatura e su superfici esposte al sole durante l'applicazione. Conservare il barattolo ben chiuso, capovolto, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore.

**VOCE DI CAPITOLATO**

Applicazione di due o più strati di **MURALITE 2000** allo spessore di 35 Microns ciascuno su fondi in legno opportunamente predisposti, carteggiando tra una mano e l'altra.

## DATI PRINCIPALI A 20°C. E 70% DI UMIDITA' RELATIVA

Resa Teorica mq/lit.		Diluyente		Pulizia attrezzi		Applicazione a rullo	
12		ACQUA RAGIA		ACQUA RAGIA		max. 5 %	
Aspetto e finitura		Fuori polvere		Peso specifico kg/l		Applicazione a pennello	
OPACO		1 ORA		1,56		max. 5 %	
Colori		Secco al tatto		Solidi in volume		Applicazione a spatola	
BIANCO		4 ORE		=		=	
Esterni / interni		Secco in profondità		Viscosità		Applicazione a spruzzo ad aria	
SI / SI		24 ORE		20" FORD 8		max. 5 %	
Vita di stoccaggio		Sovraverniciabilità		Temperatura di infiammabilità		DIAM. UGELLI 1,5 - 1,7 mm PRESSIONE 2 atm	
36 MESI		12 ORE		35 °C			

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

**J COLORS S.p.A.**

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate ( MI ) - Italy - Tel. + 39 02 937541 – www.toscanovernici.it