

# MORGAN'S FINISH

## Smalto lucido per esterni ed interni

**B-15**



**Pittura di finitura per interno ed esterno di legno e metallo.**  
**Valore limite UE (cat. BS/d): 300 g/l (2010).**  
**Il prodotto Morgan's Finish contiene al massimo 300 g/l COV.**

### CARATTERISTICHE

Smalto sintetico lucido per legno e ferro, dotato di ottima copertura, pennellabilità ed elevata resistenza agli agenti atmosferici.

### CICLO APPLICATIVO

#### PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

**Ferro:** rimuovere eventuali presenze di ruggine e vecchi smalti sfoglianti, utilizzare se necessario il VERTOX, spolverare. Pulire eventuali macchie di unto o grasso con un panno imbevuto di diluente, lasciare asciugare perfettamente, carteggiare e spolverare.

Applicare due mani di MORGAN'S PRIMER GLICEROFTALICA, MORGAN'S PRIMER MINIO MARE o MORGAN'S PRIMER OLEOFENOLICA o lasciare asciugare per almeno 24 ore, carteggiare e spolverare.

**Lamiera zincata:** pulire i sali di zinco, sgrassare accuratamente con solvente o con idonei tensioattivi, applicare una mano di ADERAL, lasciare asciugare per almeno 24 ore.

**PVC:** sgrassare accuratamente, applicare una mano di ADERAL, lasciare asciugare perfettamente per almeno 24 ore.

**Legno nuovo:** stuccare eventuali buchi con MORGAN'S STUCCO IN PASTA, lasciare asciugare carteggiare e spolverare.

**Legno già verniciato:** se in cattive condizioni rimuovere le vecchie pitture e carteggiare, se in buone condizioni, sgrassare e carteggiare. Applicare una o due mani di MURALITE all'interno o di MURALITE 2000 all'esterno, lasciare asciugare per almeno 24 ore.

#### FINITURA

Applicare due mani di **MORGAN'S FINISH** con un intervallo di almeno 24 ore una dall'altra.

### AVVERTENZE

Non applicare in condizioni di elevata umidità, a bassa temperatura e su superfici esposte al sole durante l'applicazione. Conservare il barattolo ben chiuso, capovolto, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore.

#### VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione in due strati di 35 Microns ciascuno su fondi opportunamente predisposti di **MORGAN'S FINISH**, smalto sintetico lucido con pigmenti altamente selezionati.

DATI PRINCIPALI A 20°C. E 70% DI UMIDITA' RELATIVA

Resa Teorica mq/lit.		Diluente		Pulizia attrezzi		Applicazione a rullo	
14		DILUENTE SINTETICO		DILUENTE SINTETICO		max. 5 %	
Aspetto e finitura		Fuori polvere		Peso specifico kg/l		Applicazione a pennello	
LUCIDO		2 - 3 ORE		0,95 - 1,1	1 Kg	max. 5 %	
Colori		Secco al tatto		Solidi in volume		Applicazione a spatola	
BIANCO CARTELLA E TONATONE PROGRESS		6 - 7 ORE		56 ± 3		=	
Esterni / interni		Secco in profondità		Viscosità		Applicazione a spruzzo ad aria	
SI / SI		24 ORE		85 - 90 K.U.		In funzione dell'apparecchiatura utilizzata	
Vita di stoccaggio		Sovraverniciabilità		Temperatura di infiammabilità		DIAM. UGELLI 1,5 - 1,7 mm PRESSIONE 3 atm	
36 MESI		24 ORE		35 °C			

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

**J COLORS S.p.A.**

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate ( MI ) - Italy - Tel. + 39 02 937541 - www.toscanovernici.it