

ADERAL 07
Smalto protettivo per applicazione diretta su lamiera zincata

B-31



Pittura monocomponente ad alte prestazioni
Valore limite UE per questo prodotto (cat. BS/i): 500 g/l (2010).
Il prodotto ADERAL 07 contiene al massimo 500 g/l COV.

CARATTERISTICHE

Smalto semilucido per applicazione diretta su lamiere zincate e P.V.C. a base di speciali resine acriliche che, oltre ad assicurare una perfetta adesione al supporto, forniscono un eccellente mantenimento dell'aspetto estetico originale nel tempo.

Disponibile nei colori bianco, nero, altri colori di cartella.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Lamiera zincata nuova: sgrassare accuratamente con idonee soluzioni detergenti acide/alcaline o idonei solventi per rimuovere tutti i residui chimici del bagno di zincatura. Lavare accuratamente con acqua/vapore.

Lamiera zincata vecchia: rimuovere accuratamente sali bianchi e/o ruggine presente sul supporto mediante spazzolatura o carteggiatura; lavare accuratamente con acqua/vapore contenenti idonei tensioattivi.

Materie plastiche: sgrassare le superfici con idonei tensioattivi e risciacquare con acqua.

FINITURA

Applicare uno o due strati di **ADERAL 07** direttamente sul supporto pulito con un intervallo di almeno 24 ore uno dall'altro.

Il prodotto può essere applicato anche su ferro purchè opportunamente pulito, sgrassato e trattato con primer anticorrosivo tipo **MORGAN'S PRIMER ANTIRUGGINE OLEOFENOLICA** o **MORGAN'S PRIMER ANTIRUGGINE GLICEROFTALICA**.

AVVERTENZE

Non applicare in condizioni di elevata umidità, bassa temperatura e/o su superfici esposte al sole durante l'applicazione. Conservare il barattolo ben chiuso, capovolto, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore.

* Il prodotto non è colorabile.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di uno strato di fondo/finitura di **ADERAL 07** allo spessore di 35 micron per mano su fondi metallici, lamiera zincata o P.V.C. opportunamente preparati.

DATI PRINCIPALI A 20°C E 70% DI UMIDITA' RELATIVA

Resa Teorica Per mano mq/lit. 13-14		Diluyente SINTETICO/NITRO		Pulizia attrezzi NITRO		Applicazione a rullo =	
Aspetto e finitura SEMILUCIDO		Fuori polvere 30-60 min.		Peso specifico kg/l 1.30		Applicazione a pennello 5-10%	
Colori BIANCO, NERO CARTELLA *		Secco al tatto 2-3 ORE		Solidi in volume 49±1		Applicazione a spatola =	
Esterni / interni SI/SI		Secco in profondità 24 ORE		Viscosità 120 KU		Applicazione a spruzzo ad aria 10%	
Vita di stoccaggio 36 MESI		Sovraverniciabilità 24-36 ORE		Temperatura di infiammabilità 35 °C		DIAM. UG.1.5 -1.7 PRESSIONE 2 -2.5 atm	

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

J COLORS S.p.A.

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italy - Tel. ++ 39 02 937541 - www.toscanovernici.it