

**MORGAN'S WOOD COLOR FLATTING**  
**Vernice per legno a finitura brillante per esterni ed interni con filtri**  
**U.V.**

C-11



Vernice e impregnante per legno per finiture interne ed esterne, compresi gli impregnanti opachi.  
 Valore limite UE per questo prodotto (cat. BS/e): 400 g/l (2010).  
 Il prodotto Morgan' Wood Color Flatting contiene al massimo 400 g/l COV.

### CARATTERISTICHE

Vernice di finitura trasparente (brillante o satinata) a base di resine alchidiche uretaniche, contenente filtri U.V. per una migliore protezione contro la luce. Protegge e decora il legno formando una pellicola durissima ma elastica e di grande resistenza agli agenti atmosferici.

### CICLO APPLICATIVO

#### PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

**Legno nuovo:** il legno deve essere stagionato ed asciutto (massima umidità interna ammessa 13%). Carteggiare con carta abrasiva, pulire e spolverare.

**Legni resinosi:** pulire ogni traccia di resina con un panno imbevuto di diluente sintetico, carteggiare con carta abrasiva, pulire e spolverare.

**Legno già verniciato:** rimuovere tracce di vecchie pitture con REMOVER, applicare lo sverniciatore con pennellata piena e spessore uniforme, attendere 5 - 10 minuti quindi raschiare la vecchia pittura con appositi raschietti, carteggiare fino a legno nudo.

Pulire la superficie con diluente sintetico, attendere la perfetta essiccazione.

Applicare una mano di MORGAN'S WOOD COLOR IMPREGNANTE ANTITARLO.

#### FINITURA

Applicare due o tre mani di **MORGAN'S WOOD COLOR FLATTING** con un intervallo di 24 ore una dall'altra.

### AVVERTENZE

Non applicare in condizioni di elevata umidità, a bassa temperatura e su superfici esposte al sole durante l'applicazione. Conservare il barattolo ben chiuso, capovolto, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore.

### VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di uno o due strati di **MORGAN'S WOOD COLOR FLATTING** a base di resine alchidiche uretanizzate ad elevata

DATI PRINCIPALI A 20°C. E 70% DI UMIDITA' RELATIVA

Resa Teorica mq/lit.		Diluente		Pulizia attrezzi		Applicazione a rullo	
12		DILUENTE SINTETICO		DILUENTE SINTETICO		max. 5 %	
Aspetto e finitura		Fuori polvere		Peso specifico kg/l		Applicazione a pennello	
TRASPARENTE LUCIDO/SATINATO		1 ORA		0,92	1 Kg	max. 5 %	
Colori		Secco al tatto		Solidi in volume		Applicazione a spatola	
CARTELLA E TONATONE PROGRESS		4 ORE		37		=	
Esterni / interni		Secco in profondità		Viscosità		Applicazione a spruzzo ad aria	
SI / SI		24 ORE		180'' FORD 4		max. 5 %	
Vita di stoccaggio		Sovraverniciabilità		Temperatura di infiammabilità		DIAM. UGELLI 1,7 mm PRESSIONE 2 atm	
36 MESI		24 ORE		37 °C			

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

**J COLORS S.p.A.**

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate ( MI ) - Italy - Tel. + 39 02 937541 – [www.toscanovernici.it](http://www.toscanovernici.it)