



CARATTERISTICHE

Toscano Morgan's Wood Color Fondo Antitarlo è un prodotto trasparente da utilizzarsi in combinazione con Toscano Morgan's Wood Color Antitarlo e/o Toscano Morgan's Wood Color Impregnante Antitarlo per una ottimale protezione contro l'aggressione dei parassiti del legno.

Non forma pellicola, ma penetra in profondità nei pori esplicando la sua azione antitarlo e proteggendo il legno dall'attacco fisico e biologico.

Toscano Morgan's Wood Color Fondo Antitarlo protegge il legno anche da altri insetti lignivori (capricorno, sirex, lyctus).

Toscano Morgan's Wood Color Fondo Antitarlo supera la prova d'efficacia contro le larve dell'Hylotrupes Bajulus secondo il Protocollo Europeo UNI EN 46, non si degrada alla luce.

Registrazione n° 18954 del Ministero della Salute.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Legno nuovo: il legno deve essere stagionato ed asciutto (massima umidità interna ammessa 13%). Asportare eventuali tracce di unto o sostanze resinose con rafia od altro solvente idoneo. Carteggiare con carta fine, (nel senso della venatura) e depolverare accuratamente.

Legno vecchio: se trattato con prodotti vernicianti, eliminare il vecchio rivestimento con carta abrasiva o idonei sverniciatori. Risciacquare con acqua e ammoniaca e/o depolverare la superficie.

Prima dell'applicazione di **Toscano Morgan's Wood Color Fondo Antitarlo**, nel caso in cui si volesse ottenere una elevatissima protezione contro i tarli o i parassiti in genere, trattare con Toscano Morgan's Wood Color Antitarlo.

FINITURA

Dopo almeno 24 ore, se necessario, carteggiare con carta abrasiva fine ed applicare uno o due strati di Toscano Morgan's Wood Color Impregnante Antitarlo.

Nel caso in cui si desiderasse una finitura brillante o cerata, dopo almeno 24 ore, applicare una o due mani di Morgan's Wood Color Flating incolore o Morgan's Wood Color Cerato incolore o di altre vernici, in funzione dell'effetto finale desiderato.

AVVERTENZE

Non applicare con temperatura dell'aria, del supporto e del prodotto inferiore a + 10 °C. Conservare in barattolo ben chiuso a temperatura superiore a + 5°C.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di una mano di **TOSCANO MORGAN'S WOOD COLOR FONDO ANTITARLO** mediante pennello o rullo.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70 % DI UMIDITA' RELATIVA.

Resa Teorica Per mano mq/lit. 15		Diluyente ACQUA RAGIA		Pulizia attrezzi ACQUA RAGIA		Applicazione a rullo =	
Aspetto e finitura OPACO		Fuori polvere 2 ORE		Peso specifico kg/l 0,7		Applicazione a pennello PRONTO ALL'USO	
Colori INCOLORE		Secco al tatto 5 ORE		Solidi in volume 7 +/-		Applicazione a spatola =	
Esterni / interni SI/SI		Secco in profondità 24 ORE		Viscosità 25'' FORD 4		Applicazione a spruzzo ad aria =	
Vita di stoccaggio 36 MESI		Sovraverniciabilità 24 ORE		Temperatura di infiammabilità 35° C		=	

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

J COLORS S.p.A.

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italy - Tel. + 39 02 937541 – www.toscanovernici.it