



CARATTERISTICHE

Toscano Morgan's Wood Color Antitarlo è un prodotto trasparente, incolore indispensabile come trattamento preventivo su legno nuovo per un'ottimale protezione contro l'aggressione dei parassiti del legno o come trattamento disinfestante nel caso di vecchi legni già attaccati dal tarlo.

Toscano Morgan's Wood Color Antitarlo protegge il legno anche da altri insetti lignivori (capricorno, sirex, lyctus). **Toscano Morgan's Wood Color Antitarlo** è suggerito come trattamento preliminare prima del ciclo protettivo per legno.

Toscano Morgan's Wood Color Antitarlo supera la prova d'efficacia contro le larve dell'*Hylotrupes Bajulus* secondo il Protocollo Europeo UNI EN 46, non si degrada alla luce, non aggredisce colle e vernici, non rimuove dorature ne' pitture a tempera o a guazzo, non macchia le tappezzerie di stoffa o di carta, non forma pellicola, ma penetra in profondità esplicando la sua forte azione antitarlo, non rimane untuoso ad essiccazione avvenuta.

Registrazione n° 18893 del Ministero della Salute.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Legno attaccato: pulire perfettamente con uno straccio le superfici da trattare ed applicare il prodotto con pennellino, tampone o una siringa, o trattarlo con apposito nebulizzatore, avendo cura di farlo penetrare nei fori lasciati dai tarli o da altri parassiti.

Una volta terminato il trattamento, eliminare l'eventuale eccesso presente sulla superficie con straccio asciutto. Eventuali colature che avessero provocato opacizzazione delle superfici verniciate, potranno essere eliminate strofinando con uno straccio di lana.

Legno nuovo: il legno, preferibilmente stagionato e asciutto, dovrà essere carteggiato con carta fine (nel senso della venatura) e quindi depolverato accuratamente prima di essere trattato con **Toscano Morgan's Wood Color Antitarlo**.

Per la pulizia degli attrezzi utilizzare acqua ragia.

FINITURA

Il legno trattato con **Toscano Morgan's Wood Color Antitarlo** è verniciabile dopo 8-12 ore con qualsiasi tipo di prodotto all'acqua o a solvente.

AVVERTENZE

Non applicare con temperatura dell'aria, del supporto e del prodotto inferiore a + 10 °C. Conservare in barattolo ben chiuso a temperatura superiore a + 5°C.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di una mano di **TOSCANO MORGAN'S WOOD COLOR ANTITARLO** mediante pennello o rullo.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70 % DI UMIDITA' RELATIVA.

Resa Teorica Per mano mq/lit.		Diluyente		Pulizia attrezzi		Applicazione a rullo	
=		ACQUA RAGIA		ACQUA RAGIA		=	
Aspetto e finitura		Fuori polvere		Peso specifico kg/l		Applicazione a pennello	
OPACO		2 ORE		0,80		PRONTO ALL'USO	
Colori		Secco al tatto		Solidi in volume		Applicazione a spatola	
INCOLORE		5 ORE		=		=	
Esterni / interni		Secco in profondità		Viscosità		Applicazione a spruzzo ad aria	
SI/SI		24 ORE		30'' FORD 4		=	
Vita di stoccaggio		Sovraverniciabilità		Temperatura di infiammabilità		=	
36 MESI		8-12 ORE		> 60° C			

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

J COLORS S.p.A.

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italy - Tel. + 39 02 937541 – www.toscanovernici.it