



Impregnante non filmogeno per legno.

Valore limite UE per questo prodotto (cat. BS/f): 700 g/l (2007)/ 700 g/l (2010).

Il prodotto Morgan's Wood Color impregnante antitarlo contiene al massimo 690 g/l COV.

CARATTERISTICHE

Toscano Morgan's Wood Color Impregnante Antitarlo è un prodotto trasparente o pigmentato, per esterni ed interni da utilizzarsi in combinazione Toscano Morgan's Wood Color Fondo Antitarlo e Toscano Morgan's Wood Color Antitarlo per una ottimale protezione contro l'aggressione dei parassiti del legno.

Non forma pellicola, ma penetra in profondità nei pori esplicando la sua azione antitarlo e, contemporaneamente, protegge il legno dall'aggressione fisica e biologica.

Toscano Morgan's Wood Color Impregnante Antitarlo protegge il legno anche da altri insetti lignivori (capricorno, sirex, lyctus).

Toscano Morgan's Wood Color Impregnante Antitarlo supera la prova d'efficacia secondo il Protocollo Europeo UNI EN 46, non si degrada alla luce.

Registrazione n°18887 del Ministero della Salute.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Legno nuovo: il legno deve essere stagionato ed asciutto (massima umidità interna ammessa 13%). Asportare eventuali tracce di unto o sostanze resinose con acqua ragia od altro solvente idoneo. Carteggiare con carta fine (nel senso della venatura) e depolverare accuratamente.

Legno vecchio: se trattato con prodotti vernicianti, eliminare il vecchio rivestimento con carta abrasiva o idonei sverniciatori. Risciacquare con acqua e ammoniaca e/o depolverare la superficie.

Prima dell'applicazione di **Toscano Morgan's Wood Color Impregnante Antitarlo** trattare con Toscano Morgan's Wood Color Antitarlo e successivamente con Toscano Morgan's Wood Color Fondo Antitarlo se si vuole una elevatissima protezione del legno.

FINITURA

Dopo 20-30 minuti dall'applicazione di **Toscano Morgan's Wood Color Impregnante Antitarlo**, incolore o colorato, strofinare leggermente con un panno di lana. Dopo almeno 24 ore con carteggiare con carta abrasiva fine, se necessario ed applicare un secondo strato di **Toscano Morgan's Wood Color Impregnante Antitarlo**.

Nel caso in cui si desiderasse una finitura brillante o cerata, dopo almeno 24 ore, applicare una o due mani di Morgan's Wood Color Flating neutro o Morgan's Wood Color Cerato incolore o di altre vernici, in funzione dell'effetto finale desiderato.

AVVERTENZE

Non applicare con temperatura dell'aria, del supporto e del prodotto inferiore a + 10 °C. Conservare in barattolo ben chiuso a temperatura superiore a + 5°C.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di una mano di **TOSCANO MORGAN'S WOOD COLOR IMPREGNANTE ANTITARLO** mediante pennello o rullo.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70 % DI UMIDITA' RELATIVA.

Resa Teorica Per mano mq/lit. 15		Diluyente ACQUA RAGIA		Pulizia attrezzi ACQUA RAGIA		Applicazione a rullo =	
Aspetto e finitura OPACO		Fuori polvere 2 ORE		Peso specifico kg/l 0,85		Applicazione a pennello PRONTO ALL'USO	
Colori CARTELLA E TONATONE PROGRESS		Secco al tatto 5 ORE		Solidi in volume 18		Applicazione a spatola =	
Esterni / interni SI/SI		Secco in profondità 24 ORE		Viscosità 30'' FORD 4		Applicazione a spruzzo ad aria =	
Vita di stoccaggio 36 MESI		Sovraverniciabilità 24 ORE		Temperatura di infiammabilità 35° C		=	

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

J COLORS S.p.A.

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italy - Tel. + 39 02 937541 – www.toscanovernici.it