



CARATTERISTICHE

Isolante fissativo murale leggermente pigmentato, a base di resine Pliolite, ideale per superfici murali sfarinanti ove sia richiesta buona resistenza agli alcali. Buon potere penetrante e buon potere consolidante, insaponificabile, pigmentabile con smalti e con coloranti universali del sistema colorimetrico Tonatone Progress. Forma un ponte di adesione ideale tra i supporti minerali e le finiture. Uniforma gli assorbimenti. In presenza di umidità previene la formazione di sali.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Intonaco civile: lasciare stagionare pulire eventuali macchie di sporco.

Pitture e vernici in dispersione: se ben aderenti pulire a secco o ad umido, diversamente, eliminare completamente, lavare con acqua.

Pitture a calce o silicati: se a calce eliminare completamente, se a base silicati assicurarsi che vi sia ottima adesione. Spolverare.

Superfici murali con muffe: dopo la pulizia, disinfettare con BIOSAN DISINFETTANTE ANTIMUFFA. Registrazione n. 18998 del Ministero della Sanità. Lasciare asciugare perfettamente.

Applicare una mano di **IMPRIMITORE PIGMENTATO** diluito Max. con 10% di diluente sintetico.

Dopo 24 ore procedere all'applicazione della finitura prescelta.

AVVERTENZE

Non applicare con temperatura dell'aria, del supporto e del prodotto inferiore a + 5 °C. non applicare su superfici calde o esposte al sole. Proteggere dalla pioggia per almeno due o tre giorni. Conservare in barattolo ben chiuso a temperatura superiore a + 5°C.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione dell' isolante fissativo **IMPRIMITORE PIGMENTATO** a base di resine speciali Pliolite e biossido di titaniomediate pennello o rullo diluito con diluente sintetico al 45 – 50% in volume.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70 % DI UMIDITA' RELATIVA.

Resa Teorica Per mano mq/lit.		Diluente		Pulizia attrezzi		Applicazione a rullo	
12		DILUENTE SINTETICO		DILUENTE SINTETICO		max. 10 %	
Aspetto e finitura		Fuori polvere		Peso specifico kg/l		Applicazione a pennello	
OPACO		6 ORE		1.3	1 Kg	max. 10 %	
Colori		Secco al tatto		Solidi in volume		Applicazione a spatola	
BIANCO E TINTE SU RICHIESTA		9 ORE		=		=	
Esterni / interni		Secco in profondità		Viscosità		Applicazione a spruzzo ad aria	
SI / SI		12 ORE		5000 CPS		=	
Vita di stoccaggio		Sovraverniciabilità		Temperatura di infiammabilità			
36 MESI		24 ORE		25 °C			

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

J COLORS S.p.A.

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italy - Tel. + 39 02 937541 – www.toscanovernici.it