

**FISSATIVO CONSOLIDANTE PIGMENTATO AL SOLVENTE D-08**  
**Fissativo per muri sfarinanti**



Primer fissativo.

Valore limite UE per questo prodotto (cat. BS/h): 750 g/l (2007)/ 750 g/l (2010).

Il prodotto Fissativo Consolidante Pigmentato al Solvente contiene al massimo 750 g/l COV.

**CARATTERISTICHE**

Isolante fissativo murale pigmentato ad effetto leggermente riempitivo. Formulato con resine Pliolite®, ideale per il trattamento di superfici murali sfarinanti o laddove sia necessario avere un ottimo potere penetrante e consolidante.

Insaponificabile e dotato di ottima resistenza agli alcali, può essere tinteggiato sia con le Paste Coloranti della Linea Professionale Serie 700 che con le Paste Coloranti della Serie TONATONE PROGRESS.

La possibile colorazione a tintometro, utilizzando la stessa formulazione per la tinta di finitura, permette di verificare in fase applicativa la corretta distribuzione del prodotto sul supporto, e aiutare la copertura finale. Forma un ponte di adesione ideale tra il supporto minerale e le finiture utilizzate, uniformando gli assorbimenti. In presenza di umidità previene la formazione di sali. Ideale per il trattamento di intonaci a base di Premiscelati.

**CICLO APPLICATIVO**

**PREPARAZIONE DEI SUPPORTI**

**Intonaco civile:** lasciare stagionare pulire eventuali macchie di sporco. Spazzolare per eliminare le parti mobili del supporto, spolverare.

**Pitture e vernici in dispersione:** se ben aderenti pulire a secco o ad umido, diversamente, eliminare completamente. Spolverare

**Pitture a calce o silicati:** se a calce eliminare completamente, se a base silicati assicurarsi che vi sia ottima adesione. Spolverare.

**Superfici murali con muffe:** dopo la pulizia, disinfettare con BIOSAN DISINFETTANTE ANTIMUFFA. Registrazione n. 18998 del Ministero della Sanità. Lasciare asciugare perfettamente.

**Applicazione :**

Una o più mani, secondo l'assorbimento del supporto, di FISSATIVO CONSOLIDANTE PIGMENTATO a SOLVENTE (se necessario max. 20% diluente sintetico).

**Dopo 24 ore procedere all'applicazione della finitura prescelta.**

**AVVERTENZE**

Non applicare con temperatura dell'aria, del supporto e del prodotto inferiore a + 5 °C. non applicare su superfici calde o esposte al sole. Proteggere dalla pioggia per almeno due o tre giorni. Conservare in barattolo ben chiuso a temperatura superiore a + 5°C.

**VOCE DI CAPITOLATO**

Applicazione di FISSATIVO CONSOLIDANTE PIGMENTATO a base di resine speciali Pliolite® e biossido di titanio mediante pennello o rullo diluito con diluente sintetico.

Resa Teorica Per mano mq/lit. 12		Diluente DILUENTE SINTETICO		Pulizia attrezzi DILUENTE SINTETICO		Applicazione a rullo 0-20%	
Aspetto e finitura OPACO		Fuori polvere 6 ORE		Peso specifico kg/l 1,3		Applicazione a pennello 5-20%	
Colori BIANCO COLORABILE		Secco al tatto 9 ORE		Solidi in volume =		Applicazione a spatola =	
Esterni / interni SI / SI		Secco in profondità 12 ORE		Viscosità 5000 CPS		Applicazione a spruzzo ad aria =	
Vita di stoccaggio 24 MESI		Sovraverniciabilità 24 ORE		Temperatura di infiammabilità 25 °C			

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

**J COLORS S.p.A.**

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate ( MI ) - Italy - Tel. + 39 02 937541 – www.toscanovernici.it