



Fondo Riempitivo Pigmentato al silicato per la preparazione dei supporti nei sistemi ai Silicati. E' consigliabile per il trattamento dei fondi con discontinuità di assorbimento dovute a rappezzi con malte idonee o lievi discontinuità strutturali. Granulometria ≈ 0.2 mm.

Ciclo Applicativo

INTONACI IDONEI:

(nuovi, stagionati, asciutti e puliti)

- . Intonaco a calce aerea
- . Intonaco a calce idraulica
- . Intonaco a calce-cemento
- . Intonaci cementizi

Gli intonaci a base gesso non vengono considerati idonei.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Pulire eventuali macchie di sporco e spazzolare per eliminare le parti mobili.

. **Fondi idonei:** applicare una mano a pennello di **Morgan's Fissativo-Diluyente al Silicato** diluito 1:2 con acqua.

. **Fondi con vecchi trattamenti a base di resine sintetiche:** eliminare il vecchio trattamento, evitando l'impiego di sverniciatori, e lavare con acqua.

. **Cemento Armato:** si ricorda che pur avendo una buona adesione tutti i rivestimenti ai Silicati, a causa della loro grande traspirabilità anche alla CO₂, non possono bloccare o rallentare in maniera efficace e sicura la carbonatazione del calcestruzzo e la formazione di ruggine per ossidazione nei ferri di armatura.

APPLICAZIONE

I fondi preparati come sopra devono essere trattati con una mano a pennello di **Morgan's Fondo Riempitivo al Silicato** tal quale o lievemente diluito con il 5% max. di acqua. Il prodotto trova inoltre impiego nella preparazione di fondi idonei con discontinuità cromatiche rilevanti o con colori forti diversi da quello della finitura; in tal caso, previa applicazione di una mano di **Morgan's Fissativo Diluyente al Silicato** diluito 1:2, la diluizione con acqua può essere del 20-30%.

AVVERTENZE

Non applicare con temperature dell'aria, del supporto e del prodotto inferiori a +5°C. Non applicare inoltre su superfici calde, esposte al sole o con umidità relativa superiore all'80%. Conservare il prodotto in barattoli ben chiusi alla temperatura di +5°C/+35°C.

Resa Teorica Per mano mq/lit. 4-7		Diluyente acqua		Pulizia attrezzi acqua		Applicazione a rullo SI	
Aspetto e finitura opaco		Fuori polvere		Peso specifico kg/l 1.4		Applicazione a pennello SI (consigliata)	
Colori bianco		Secco al tatto 5 ore		Solidi in volume 35.70%		Applicazione a spatola NO	
Esterni / interni SI/SI		Secco in profondità 12 ore		Viscosità =		Applicazione a spruzzo ad aria NO	
Vita di stoccaggio 12 mesi		Sovraverniciabilità 12 ore		Temperatura di infiammabilità =			

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

J COLORS S.p.A.

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italy - Tel. + 39 02 937541 - www.toscanovernici.it