

# ADDITIVO ANTIALGA per Pitture Murali e Rivestimenti per esterno

E-14



Prodotto non destinato ad usi di cui al D.L. 161/2006.

## CARATTERISTICHE

Additivo algicida e fungicida a largo spettro d'azione, particolarmente indicato per prevenire la formazione e lo sviluppo di funghi ed alghe su film di pittura poste all'esterno legati alla presenza di microrganismi di varia natura nell'atmosfera.

## MODALITA' D'USO:

Utilizzare una confezione da 250 cc di **ADDITIVO ANTIALGA** in 15 lt. o 25 kg. di idropittura o rivestimento murale.

Prima di introdurre l'**ADDITIVO ANTIALGA** nel prodotto agitare bene il barattolo per renderlo perfettamente omogeneo; una leggera separazione è del tutto normale e non altera l'efficacia dell'additivo. Dopo aver versato l'**ADDITIVO ANTIALGA** nel prodotto, prima che questo venga diluito, è necessario omogeneizzare perfettamente, possibilmente con agitatore meccanico, al fine di ottenere la massima efficacia.

Diluire poi il prodotto rispettando le indicazioni date dal produttore e mescolare bene.

L'**ADDITIVO ANTIALGA** è perfettamente compatibile con qualsiasi tipo di idropittura e rivestimento murale di nostra produzione; l'utilizzo non ne modifica le caratteristiche di colore, copertura, permeabilità e resistenza all'abrasione ad umido.

## AVVERTENZE

Conservare in barattolo ben chiuso a temperatura superiore a + 5 °C e non superiore a + 35 °C.

Per utilizzare tutto il prodotto, lavare con acqua il contenitore vuoto ed utilizzare la miscela ottenuta per diluire l'idropittura.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70 % DI UMIDITA' RELATIVA.

Resa Teorica Per mano mq/lit.		Diluyente		Pulizia attrezzi		Applicazione a rullo	
=		=		acqua		=	
Aspetto e finitura		Fuori polvere		Peso specifico kg/l		Applicazione a pennello	
=		=		1,15 ± 0,05		=	
Colori		Secco al tatto		Solidi in volume		Applicazione a spatola	
=		=		=			
Esterni / interni		Secco in profondità		Viscosità		Applicazione a spruzzo ad aria	
=		=		2000 - 3000 cps		=	
Vita di stoccaggio		Sovraverniciabilità		Temperatura di infiammabilità		=	
24 mesi		=		=			

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

**J COLORS S.p.A.**

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate ( MI ) - Italy - Tel. ++ 39 02 937541 - [www.toscanovernici.it](http://www.toscanovernici.it)