

CONTACT ANTIMUFFA

Lavabile traspirante antimuffa a copertura immediata

E-19



Pittura Opaca per pareti e soffitti interni

Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/a): 75 g/l (2007)/ 30 g/l (2010).

Il prodotto Contact contiene al massimo 2 g/l COV.

CARATTERISTICHE

Idropittura murale per interni di facile applicabilità, dotata di ottime caratteristiche di traspirabilità ed eccezionale potere coprente.

Assicura una finitura di ottima qualità ed un aspetto opaco vellutato.

Contiene particolari principi attivi che conferiscono al prodotto una elevatissima resistenza alle muffe, anche in condizioni ambientali severe.

Permeabilità al vapore secondo ISO 7783-2: 3200g/m²d sd = 0,0065 m μ < 100

Resistenza al lavaggio secondo UNI 10560 : ~ 1000 colpi spazzola

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Intonaco civile: lasciare stagionare pulire eventuali macchie di sporco.

Pitture e vernici in dispersione: se ben aderenti pulire a secco o ad umido, diversamente, eliminare completamente, lavare con acqua.

Pitture a calce o silicati: eliminare completamente, spolverare.

Per uniformare, rasare e rendere le superfici lisce, stuccare eventualmente con MORGAN'S STUCCO in pasta o in polvere.

Applicare una mano di isolante avendo cura di scegliere quello idoneo in funzione del tipo di supporto, MORGAN'S FLEX, WUNDER FLEX, PONTE DI ANCORAGGIO, MORGAN'S PRIMER ACRILICO D2.

Premiscelati: per il trattamento di supporti rasati con premiscelati o stucchi in polvere si raccomanda l'utilizzo di isolante a solvente (inodore) Ponte di Ancoraggio o Morgan's Primer Acrilico D2 per garantire una ottimale normalizzazione del supporto.

Superfici murali con muffe: dopo accurata pulizia a secco, trattare con Biosan Disinfettante Antimuffa.

Dopo che il supporto è asciugato perfettamente, spazzolare ed aspirare. Ripetere eventualmente il trattamento in caso di muffe particolarmente consistenti.

FINITURA

Lasciare asciugare perfettamente, applicare due mani di Contact con un intervallo di almeno 4 - 5 ore una dall'altra.

AVVERTENZE

Non applicare con temperatura dell'aria, del supporto e del prodotto inferiore a + 5 °C. Conservare in barattolo ben chiuso a temperatura superiore a + 5°C.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione della pittura murale per interni traspirante CONTACT, mediante pennello o rullo o spruzzo.

Resa Teorica Per mano mq/lit.		Diluyente		Pulizia attrezzi		Applicazione a rullo	
12		ACQUA		ACQUA		30%--40% ACQUA	
Aspetto e finitura		Fuori polvere		Peso specifico kg/l		Applicazione a pennello	
OPACO		=		1.60±0,02		30% - 40% ACQUA	
Colori		Secco al tatto		Solidi in volume		Applicazione a spatola	
BIANCO E TONATONE PROGRESS		15' - 30'		41±0,01		=	
Esterni / interni		Secco in profondità		Viscosità		Applicazione a spruzzo ad aria	
NO/SI		4-6 ore		K.U. 125 - 130		30% acqua	
Vita di stoccaggio		Sovraverniciabilità		Temperatura di infiammabilità		DIAM. UGELLI= 1.5- mm PRESS. 2,5-3 atm AIRLESS DIAM. UGELLI 0.66 mm PRESSIONE 100-200 atm	
24 MESI		4 - 5 ORE		=			

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

J COLORS S.p.A.

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italy - Tel. + 39 02 937541 – www.toscanovernici.it