



CARATTERISTICHE

Idropittura acrilica lavabile ad acqua per esterni ed interni di eccezionale copertura, ottima resa, facile da applicare, aspetto opaco vellutato.

Resistenza all'abrasione umida 5000 cicli metodo UNICHIM.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Intonaco civile : lasciare stagionare pulire eventuali macchie di sporco.

Pitture e vernici in dispersione: se ben aderenti pulire a secco o ad umido, diversamente, eliminare completamente, lavare con acqua.

Pitture a calce o silicati : eliminare completamente, spolverare.

Superfici murali con muffe : dopo la pulizia, applicare BIOSAN 1. Lasciare asciugare perfettamente.

Stuccare all'interno con MORGAN'S STUCCO IN PASTA o IN POLVERE ed all'esterno con appositi prodotti.

Applicare una mano di isolante avendo cura di scegliere quello idoneo in funzione del tipo di supporto, MORGAN'S FLEX, WUNDER FLEX, FISSATIVO, ISOSOLV, PONTE DI ANCORAGGIO. Per premiscelati applicare esclusivamente una mano di isolante a solvente inodore PONTE DI ANCORAGGIO .

FINITURA

Lasciare asciugare perfettamente, applicare due mani di ACRYL WS 5000 con un intervallo di circa 4 - 5 ore una dall'altra.

AVVERTENZE

Non applicare con temperatura dell'aria, del supporto e del prodotto inferiore a + 5 °C. Non applicare su superfici calde o esposte al sole. Proteggere dalla pioggia per almeno due o tre giorni. Conservare in barattolo ben chiuso a temperatura superiore a + 5°C.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione dell'idropittura lavabile per esterni ed interni ACRYL WS 5000 a base di resina acrilica in dispersione e pigmenti selezionati resistenti alla luce, mediante pennello, rullo o spruzzo.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70 % DI UMIDITA' RELATIVA.

Resa Teorica Per mano mq/l 12		Diluyente ACQUA		Pulizia attrezzi ACQUA		Applicazione a rullo 30 - 40 % ACQUA	
Aspetto e finitura OPACO		Fuori polvere =		Peso specifico kg/l 1,5		Applicazione a pennello 30 - 40 % ACQUA	
Colori BIANCO E TONATONE PROGRESS		Secco al tatto 30'		Solidi in volume 45		Applicazione a spatola =	
Esterni / interni SI / SI		Secco in profondità 24 ORE		Viscosità K.U. 112		Applicazione a spruzzo ad aria 30 - 40 % ACQUA	
Vita di stoccaggio 24 MESI		Sovraverniciabilità 4 - 5 ORE		Temperatura di infiammabilità =		DIAM. UGELLI - 1,5 mm PRESSIONE - 2,5 - 3 atm AIRLESS DIAM. UGELLI - 0,66 mm PRESSIONE - 100 - 200 atm	

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

J COLORS S.p.A.

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italy - Tel. ++ 39 02 937541 - Fax ++ 39 02 9374114