

ECOPLUS
Idropittura acrilica ad elevata copertura

F-06



Pittura opaca per pareti e soffitti interni.
Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/a): 30 g/l (2010).
Il prodotto Ecoplus contiene al massimo 2 g/l COV.

CARATTERISTICHE

Pittura murale acrilica per interni, dotata di eccezionale copertura e punto di bianco.
Facile da applicare, aspetto vellutato opaco.
Classe III di lavabilità secondo ISO11998.

Prodotto Ecocompatibile. Questo prodotto, non contenendo sostanze organiche volatili ed altri composti particolari, contribuisce alla riduzione dell'inquinamento idrico ed atmosferico.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Intonaco civile: lasciare stagionare, pulire eventuali macchie di sporco.

Pitture e vernici in dispersione: se ben aderenti pulire a secco o ad umido, diversamente, eliminare completamente, lavare con acqua.

Pitture a calce o silicati: se a calce eliminare completamente, se ai silicati eliminare solo se poco aderenti.

Superfici murali con muffe: dopo la pulizia, disinfettare con BIOSAN DISINFETTANTE ANTIMUFFA. Registrazione n. 18998 del Ministero della Salute. Lasciare asciugare perfettamente.

Stuccare all'interno con MORGAN'S STUCCO IN PASTA o IN POLVERE ed all'esterno con STUCCO CEMENTIZIO.

Applicare una mano di isolante avendo cura di scegliere quello idoneo in funzione del tipo di supporto, WUNDER FLEX, MORGAN'S FLEX, ISOSOLV, IMPRIMITORE PIGMENTATO, PONTE D'ANCORAGGIO. Per premiscelati applicare esclusivamente una mano di isolante a solvente inodore PONTE DI ANCORAGGIO.

FINITURA

Lasciare asciugare perfettamente, applicare due mani di **ECOPLUS** con un intervallo di circa 4 - 5 ore una dall'altra.

AVVERTENZE

Non applicare con temperatura dell'aria, del supporto e del prodotto inferiore a + 5 °C. Conservare in barattolo ben chiuso a temperatura superiore a + 5°C.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione dell'idropittura lavabile per interni **ECOPLUS** mediante pennello o rullo o spruzzo.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70 % DI UMIDITA' RELATIVA.

Resa Teorica Per mano mq/lit. 12		Diluyente ACQUA		Pulizia attrezzi ACQUA		Applicazione a rullo 20 - 30% ACQUA	
Aspetto e finitura OPACO		Fuori polvere =		Peso specifico kg/l 1.55		Applicazione a pennello 20 - 30% ACQUA	
Colori BIANCO		Secco al tatto 30'		Solidi in volume 43 +/- 1		Applicazione a spatola =	
Esterni / interni NO/SI		Secco in profondità 4-6 ORE		Viscosità 60000 cps		Applicazione a spruzzo ad aria 30% acqua	
Vita di stoccaggio 24 MESI		Sovraverniciabilità 4 - 5 ORE		Temperatura di infiammabilità =		DIAM. UGELLI= 1.5- mm PRESS. 2,5-3 atm AIRLESS DIAM. UGELLI 0.66 mm PRESSIONE 100-200 atm	

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

J COLORS S.p.A.

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italy - Tel. + 39 02 937541 – www.toscanovernici.it