

CITY
Idropittura lavabile a finitura vellutata per interni ed esterni

F-09



Pittura per pareti esterne di supporto minerale.
Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/c): 75 g/l (2007)/ 40 g/l (2010).
Il prodotto City contiene al massimo 2 g/l COV

CARATTERISTICHE

Idropittura lavabile per interni ed esterni, adatta a tutti gli ambienti. Di facile applicazione, dotata di ottimo potere coprente. Assicura una finitura di alta qualità, con aspetto opaco e vellutato. Buona traspirabilità e permeabilità al vapore. Resistenza al lavaggio secondo UNI 10560: superiore a 8000 colpi spazzola.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

In generale i supporti devono essere puliti, maturi e asciutti.
Vecchie pitture poco aderenti o sfarinanti devono essere rimosse a secco o ad umido.
Successivamente, le superfici devono essere accuratamente depolverate, qualora fosse necessario stuccare buchi o crepe, utilizzare MORGAN'S STUCCO in pasta o in polvere, avendo cura di applicare dapprima una mano di isolante diluito al fine di fissare eventuali tracce di polvere che potrebbero causare il distacco dello stucco.
Per muri con finitura "a civile" effettuare le riparazioni con RASANTE MINERALE FRATAZZABILE.
Applicare una mano di isolante/fissativo scelto in funzione della natura del supporto tra: MORGAN'S FLEX, WUNDER FLEX, MORGAN'S PRIMER ACRILICO D2, PONTE DI ANCORAGGIO.
Per la preparazione dei supporti rasati si raccomanda l'utilizzo dell'isolante a solvente (inodore) PONTE DI ANCORAGGIO.

Superfici murali con presenza di muffe

Trattare le superfici con BIOSAN DISINFETTANTE ANTIMUFFA – Presidio Medico Chirurgico Reg. 18998 del Ministero della Salute, a supporto asciutto spazzolare e spolverare accuratamente. In caso di muffe particolarmente consistenti ripetere il trattamento. Per prevenire la formazione di muffe additivare **CITY** con MUFFA STOP – Presidio Medico Chirurgico Reg. 19014 del Ministero della Salute (una confezione da 0,250 lt. è sufficiente per 10 lt. di **CITY**).

FINITURA

Applicare due mani di **CITY** con un intervallo di circa 4 - 5 ore una dall'altra.

AVVERTENZE

Non applicare con temperatura dell'aria, del supporto e del prodotto inferiore a + 5 °C. Conservare in barattolo ben chiuso a temperatura superiore a + 5°C.

* Per tinte derivate da basi TR, DD e basi colorate, la diluizione dovrà essere compresa tra 0 e 10% massimo, in volume, anche in relazione all'assorbimento del supporto; per tinte derivate dalla base BB e TT tra 20 e 25%. Si consiglia di effettuare una prova applicativa preventiva.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione dell'idropittura lavabile traspirante per interni **CITY** a base di resina stiroloacrilica, biossido di titanio e carbonato di calcio, mediante pennello, rullo o spruzzo.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70 % DI UMIDITA' RELATIVA.

Resa Teorica Per mano mq/lit.		Diluyente		Pulizia attrezzi		Applicazione a rullo	
12		ACQUA		ACQUA		30-40% *	
Aspetto e finitura		Fuori polvere		Peso specifico kg/l		Applicazione a pennello	
OPACO - VELLUTATO		=		1.6		30-40% *	
Colori		Secco al tatto		Solidi in volume		Applicazione a spatola	
BIANCO E TONATONE PROGRESS		3 - 4 ORE		44±1		=	
Esterni / interni		Secco in profondità		Viscosità		Applicazione a spruzzo ad aria	
SI/SI		12 ORE		35000 CPS		40% *	
Vita di stoccaggio		Sovraverniciabilità		Temperatura di infiammabilità		DIAM. UGELLI= 1.5-1.7 mm PRESS. 2,5-3 atm AIRLESS DIAM. UGELLI 0.66 mm PRESSIONE 100-200 atm	
24 MESI		4 - 5 ORE		=			

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

J COLORS S.p.A.

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italy - Tel. + 39 02 937541 – www.toscanovernici.it