



CARATTERISTICHE

Dotata di ottima copertura e facilità d'uso, dopo essiccazione, origina un film d'aspetto gradevolmente satinato con elevatissima resistenza all'abrasione ad umido che risulta essere superiore ai 50.000 cicli secondo metodo UNICHIM N.1005. L'idrofinitura ottempera inoltre a quanto previsto dalla normativa DIN 53778. Può essere applicata all'esterno, ma solo su supporti ben asciutti (U.R.< 12%), puliti e ben "preparati". Fondo ideale per COLORART MATISSE e VAN GOGH.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

INTERNI

MURI NUOVI

Stuccare eventuali buchi e crepe con MORGAN'S STUCCO IN PASTA O IN POLVERE, carteggiare le stuccature e spolverare.

GESSO E CARTONGESSO : per evitare un assorbimento irregolare si consiglia l'applicazione di una o due mani di PONTE DI ANCORAGGIO, prodotto a base di solvente inodore pronto all'uso.

MURI GIÀ TRATTATI

Carteggiare, spolverare, pulire bene eliminando completamente tracce di calce-silicati-muffe-fuliggine e stuccare eventuali buchi e crepe.

Dopo aver eseguito il trattamento sopraindicato, isolare con MORGAN'S FLEX, WUNDER FLEX o FISSATIVO diluiti con acqua in rapporto 1:3/1:5 in volume.

ESTERNI

Rimuovere le parti di intonaco non ben aderenti e ripristinarle con apposite malte cementizie, togliere chiodi staffe e corpi estranei, stuccare eventuali buchi o crepe carteggiare e spolverare con la massima cura

Su fondi sfarinanti e/o molto assorbenti applicare una o due mani di ISOSOLV, su premiscelati una o due mani di PONTE DI ANCORAGGIO, su altri tipi di supporti una o due mani di FISSATIVO diluiti con acqua in rapporto 1:3/1:5 in volume.

FINITURA

Applicare due mani di Morgan's Idrosmalto Murale con un intervallo di 8 ore una dall'altra.

COLORE Bianco – Tonatone progress – tinte di cartella "Armonie"

AVVERTENZE

Non applicare con temperatura dell'aria, del supporto e del prodotto inferiore a +5°C . Conservare in barattolo ben chiuso a temperatura superiore a +5°C.

DATI PRINCIPALI A 20°C E 70% DI UMIDITA' RELATIVA

Resa Teorica Per mano mq/lit. 10		Diluyente ACQUA		Pulizia attrezzi ACQUA E SAPONE		Applicazione a rullo 5-10% ACQUA	
Aspetto e finitura SATINATO		Fuori polvere 30'		Peso specifico kg/l 1.4		Applicazione a pennello 5-10% ACQUA	
Colori Bianco – Tonatone progress – tinte		Secco al tatto 2 ORE		Solidi in volume 40		Applicazione a spatola =	
Esterni / interni SI/SI		Secco in profondità 24 ORE		Viscosità 3000 CPS		Applicazione a spruzzo ad aria 20% ACQUA	
Vita di stoccaggio 24 MESI		Sovraverniciabilità 8 ORE		Temperatura di infiammabilità =		DIAM.UGELLI 2-2,5 mm PRESSIONE 2 atm	

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

J COLORS S.p.A.

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italy - Tel. ++ 39 02 937541 - www.toscanovernici.it