

BIOSAN SANITIZED®
Lavabile antimuffa per interni

F-19



Pittura opaca per pareti e soffitti interni.
 Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/a): 75 g/l (2007)/ 30 g/l (2010).
 Il prodotto Biosan Sanitized® contiene al massimo 2 g/l COV

CARATTERISTICHE

Pittura ad acqua lavabile per interni, resistente agli alcali, additivata con Sanitized®.
 Di facile applicazione, ottima copertura e di aspetto opaco.
 Permeabilità al vapore acqueo (traspirabilità) Sd 0.007.

CICLO APPLICATIVO
PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Intonaco civile: lasciare stagionare pulire eventuali macchie di sporco.
Pitture e vernici in dispersione: se ben aderenti pulire a secco o ad umido, diversamente, eliminare completamente, lavare con acqua.
Pitture a calce o silicati: eliminare completamente, spolverare.
Superfici murali con muffe: dopo la pulizia sanificare con BIOSAN 1 secondo istruzioni. Lasciare asciugare perfettamente. Stuccare con MORGAN'S STUCCO IN PASTA, carteggiare e spolverare.
 Applicare una mano di isolante avendo cura di scegliere quello idoneo in funzione di tipo di supporto, WUNDER FIX, MORGAN'S FLEX, WUNDER FLEX, ISOSOLV. Per premiscelato applicare esclusivamente una mano di isolante a solvente inodore PONTE DI ANCORAGGIO.

FINITURA

Lasciare asciugare perfettamente, applicare due mani di **BIOSAN SANITIZED®** con intervallo di circa 4 – 5 ore l'una dall'altra.

AVVERTENZE: non applicare con temperatura dell'aria, del supporto e del prodotto inferiore a +5°C. Non applicare su superfici calde o esposte al sole. Conservare in barattolo ben chiuso a temperatura superiore a +5°C.

* La diluizione dovrà tener conto, inoltre, del tipo di supporto da trattare.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione dell'idropittura lavabile **BIOSAN** additivata con **Sanitized®**, mediante pennello, rullo o spruzzo.

DATI PRINCIPALI A 20°C E 70% DI UMIDITA' RELATIVA

Resa Teorica Per mano mq/lit.		Diluyente		Pulizia attrezzi		Applicazione a rullo	
12		ACQUA		ACQUA		20-30% *	
Aspetto e finitura		Fuori polvere		Peso specifico kg/l		Applicazione a pennello	
OPACO		=		1.48		20-30% *	
Colori		Secco al tatto		Solidi in volume		Applicazione a spatola	
BIANCO E TONATONE PROGRESS		30 ORE		36		=	
Esterni / interni		Secco in profondità		Viscosità		Applicazione a spruzzo ad aria	
NO/SI		24 ORE		KU 110		30%	
Vita di stoccaggio		Sovraverniciabilità		Temperatura di infiammabilità		DIM. UGELLI: 1-1.5 mm PRESSIONE: 2.5-3 at AIRLESS DIAM. UGELLI 0.66 PRESS. 100-200 atm	
24 MESI		4-5 ORE		=			

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

J COLORS S.p.A.

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italy - Tel. + 39 02 937541 – www.toscanovernici.it