



Pittura lucida per pareti e soffitti interni.

Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/b): 150 g/l (2007)/ 100 g/l (2010).

Il prodotto Morgan's Idrosmalto murale lucido contiene al massimo 40 g/l COV

CARATTERISTICHE

Dotato di ottima copertura e facilità d'uso, dopo essiccazione origina un film d'aspetto semilucido con elevatissima resistenza all'abrasione ad umido che risulta essere superiore ai 50.000 cicli secondo UNI 10560 - DIN 53778, classe di lavabilità 1 secondo ISO 11998. Può essere applicato all'esterno ma solo su supporti ben asciutti (U.R. < 13%), puliti e ben "preparati". Fondo ideale per COLORART MATISSE e VAN GOGH.

Il prodotto è dotato di un'azione battericida molto efficace e viene utilizzato per il trattamento di ambienti interni dove sono necessari una frequente pulizia ed una lunga protezione dai microrganismi.

Registrazione n° 19012 del Ministero della Sanità.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

INTERNI

Muri nuovi con finitura a "civile": spazzolare e spolverare accuratamente. Stuccare e fratazzare buchi o crepe con il nostro RASANTE MINERALE FRATAZZABILE. Eliminare la polvere ed applicare WUNDER FIX diluibile con acqua sino a 1:14 in volume, in relazione all'assorbimento del supporto.

Muri nuovi a base gesso: spazzolare o stuccare con MORGAN'S STUCCO in pasta o in polvere. Carteggiare, spolverare e isolare con WUNDER FIX diluibile con acqua sino a 1:14 in volume, in relazione all'assorbimento del supporto.

Cartongesso: rasare e lisciare eventuali imperfezioni delle rasature fra le lastre con MORGAN'S STUCCO in pasta o in polvere. Carteggiare le stuccature, spolverare e isolare con WUNDER FIX.

Muri già trattati: eliminare completamente vecchie pitture poco resistenti e poco aderenti, (muffe-fuliggine con i cicli adeguati). Pulire accuratamente e spolverare. Stuccare eventuali buchi o crepe con il nostro RASANTE MINERALE FRATAZZABILE (civile) o MORGAN'S STUCCO in pasta o in polvere (su supporti lisci a gesso). Spolverare e applicare WUNDER FIX diluibile con acqua sino a 1:14 in volume, in relazione all'assorbimento del supporto.

ESTERNI

Rimuovere le parti di intonaco poco aderenti, togliere corpi estranei e ripristinare con apposite malte cementizie o il nostro RASANTE MINERALE, utilizzandolo anche per stuccare buchi e crepe. Su fondi sfinanti e/o molto assorbenti applicare una o due mani di ISOSOLV, su premiscelati una o due mani di PONTE DI ANCORAGGIO.

Qualora fosse necessario eliminare elevati assorbimenti sulle superfici di ambienti interni, si consiglia l'uso di più mani di PONTE DI ANCORAGGIO con la tecnica di bagnato su bagnato, avendo cura di areare adeguatamente gli ambienti o in alternativa IMPRIMITORE PIGMENTATO.

FINITURA

Applicare due mani di MORGAN'S IDROSMALTO MURALE LUCIDO con un intervallo di 8 ore una dall'altra.

AVVERTENZE

Non applicare con temperatura dell'aria, del supporto e del prodotto inferiore a + 5 °C. Conservare in barattolo ben chiuso, a temperatura superiore a + 5 °C.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70 % DI UMIDITA' RELATIVA

Resa Teorica Per mano mq/lit. 10		Diluyente ACQUA		Pulizia attrezzi ACQUA E SAPONE		Applicazione a rullo 5 - 10 % ACQUA	
Aspetto e finitura SEMILUCIDO (~ 70 gloss a 85°)		Fuori polvere 30'-60'		Peso specifico kg/l 1,38 ± 0.02		Applicazione a pennello 5 - 10 % ACQUA	
Colori Bianco, Tonatone Pr. "Le Armonie"		Secco al tatto 2-3 ORE		Solidi in volume 40 ± 1		Applicazione a spatola =	
Esterni / interni SI / SI		Secco in profondità 24 ORE		Viscosità 130 ± 1 K.U.		Applicazione a spruzzo ad aria 20 % ACQUA	
Vita di stoccaggio 24 MESI		Sovraverniciabilità 8 ORE		Temperatura di infiammabilità =		Effettuare prove applicative circa dimensioni ugelli e pressione ottimale in funzione delle esigenze	

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

J COLORS S.p.A.

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italy - Tel. ++ 39 02 937541 - www.toscanovernici.it