

DECOLARLAC

Vernice protettiva acrilica con filtri U.V.

G-15



Pittura lucida per pareti e soffitti esterni.
Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/b): 100 g/l (2010).
Il prodotto Decorlac contiene al massimo 48 g/l COV.

CARATTERISTICHE

Vernice trasparente acrilica additivata con speciali filtri U.V.
 Consigliata come mano di protezione e finitura per pitture all'acqua, rivestimenti plastici e COLORART la linea decorativa TOSCANO.
 Prodotto specifico per la protezione all'esterno di fregi, dipinti e decorazioni in genere.
 Conferisce protezione di lunga durata dall'azione dei raggi ultravioletti proteggendo il supporto dalle intemperie e dalle piogge acide.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Protezione all'esterno: il supporto deve essere perfettamente asciutto, applicare a pennello o rullo una mano di vernice acrilica diluita con acqua al 10%.

In alternativa aggiungere nell'ultima mano del ciclo di pitturazione utilizzato almeno il 30% di **DECORLAC** non diluita, avendo cura di misurare attentamente il volume di prodotto da inserire in ogni latta.

Protezione all'interno: il supporto deve essere perfettamente asciutto, applicare a pennello o rullo una mano di **DECORLAC** diluita con acqua al 30 - 40%.

AVVERTENZE

Non applicare su pareti umide. Non applicare su superfici calde. Non applicare con temperatura dell'aria, del supporto e del prodotto inferiore a + 5 °C.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di vernice di finitura satinata **DECORLAC** a base di resina acrilica additivata con speciali filtri U.V. su superfici murali opportunamente predisposte, in uno strato da 25 microns.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70 % DI UMIDITA' RELATIVA.

Resa Teorica Per mano mq/lit.		Diluyente		Pulizia attrezzi		Applicazione a rullo	
12		ACQUA		ACQUA		10 - 40%	
Aspetto e finitura		Fuori polvere		Peso specifico kg/l		Applicazione a pennello	
SATINATO		2 ORE		1		10 - 40%	
Colori		Secco al tatto		Solidi in volume		Applicazione a spatola	
INCOLORE		6 ORE		41 ± 1		=	
Esterni / interni		Secco in profondità		Viscosità		Applicazione a spruzzo ad aria	
SI / SI		8 ORE		K. U. 100		=	
Vita di stoccaggio		Sovraverniciabilità		Temperatura di infiammabilità			
36 MESI		8 ORE		=			

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

J COLORS S.p.A.

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italy - Tel. ++ 39 02 937541 – www.toscanovernici.it