



NOTE APPLICATIVE

Questo prodotto è disponibile in diverse Basi per la realizzazione delle tinte con Sistema Tintometrico Tonatone Progress.

Per tutte le tinte realizzate con tale sistema e che prevedono l'utilizzo dei coloranti organici 621 – 622 – 624 – 625, consigliamo di adottare le seguenti modalità applicative:

- Applicazione di uno strato di PONTE DI ANCORAGGIO a solvente, opportunamente miscelato con WOOD LACK VELVET in rapporto 4 l e 0,750 l da utilizzare come fondo consolidante, di colore simile alla tinta di finitura.
- Applicazione di un primo strato di finitura colorata diluita secondo quanto riportato nella scheda tecnica.
- Applicazione di un secondo strato di finitura colorata additivata in ragione del 30% con DECORLAC e diluita con opportuna quantità di acqua.

Il trasparente protettivo contenente assorbitori U.V. dovrà essere aggiunto in quantità identica per ogni latta di prodotto da applicare.

Questo tipo di soluzione viene suggerita per migliorare la resistenza del film ai raggi U.V. e poter garantire pertanto un migliore mantenimento del tono colore nel tempo.

EDIZIONE 08/05