

DALI'

Pittura all'acqua policromatica

I-05



Pittura per effetti decorativi.
Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/I): 300 g/l (2007)/ 200 g/l (2010).
Questo prodotto contiene al massimo 15 g/l COV.

CARATTERISTICHE

Rivestimento murale decorativo multicolore all'acqua a base di copolimero stirolo-acrilico. Inodore, elevata elasticità, eccezionale lavabilità.

Disponibile in tre basi: WHITE, LIGHT, DARK, per il sistema colorimetrico TONATONE PROGRESS.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Intonaco civile: lasciar stagionare pulire eventuali macchie di sporco.

Pitture e vernici in dispersione: se ben aderenti pulire a secco o ad umido, diversamente, eliminare completamente, lavare con acqua.

Stuccare con MORGAN'S STUCCO in pasta o in polvere. Applicare una mano di WUNDER FIX. Per premiscelati applicare esclusivamente una mano di isolante a solvente inodore PONTE DI ANCORAGGIO.

MANO DI FONDO: applicare una o due mani di MORGAN'S PLASTIC LAVABILE AL QUARZO FINE con un intervallo di 6 - 8 ore.

FINITURA

Diluire **DALI'** al 15 % - 20 % con acqua.

L' applicazione a spruzzo richiede di mascherare le parti ove non si desidera applicare.

Spruzzare **DALI'** utilizzando un compressore ad aria, pressione 2 - 2,5 atm. diametro ugelli 2,5 mm applicare due mani incrociate, bagnato su bagnato ad una distanza di circa 50 cm dal supporto e mantenendo la pistola perpendicolare rispetto al supporto.

FINITURA PROTETTIVA: per conferire maggiore protezione e lavabilità, applicare una mano di DECORLAC.

AVVERTENZE

Non applicare con temperatura dell'aria, del supporto e del prodotto inferiore a + 5 °C.

Non mescolare il prodotto con mixer o apparecchiature meccaniche, mescolare con spatola manualmente.

Rispettare le rese indicate in scheda, diversamente i ritocchi e le riprese non saranno possibili ed il colore risulterà diverso da quello del campionario.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70 % DI UMIDITA' RELATIVA.

Resa Teorica Per mano mq/lit. 2,5		Diluyente ACQUA		Pulizia attrezzi ACQUA		Applicazione a rullo =	
Aspetto e finitura OPACO PUNTINATO		Fuori polvere =		Peso specifico kg/l 1		Applicazione a pennello =	
Colori WHITE, LIGHT, DARK TONATONE PROGRESS		Secco al tatto 4 - 8 ORE		Solidi in volume =		Applicazione a spatola =	
Esterni / interni NO/SI		Secco in profondità 24 ORE		Viscosità 7000 CPS		Applicazione a spruzzo ad aria 15 % - 20% ACQUA	
Vita di stoccaggio 12 MESI		Sovraverniciabilità 12 ORE		Temperatura di infiammabilità =		DIAM. UGELLI: 2,5 mm PRESSIONE: 2 - 2,5 a	

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

J COLORS S.p.A.

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italy - Tel. ++ 39 02 937541 - www.toscanovernici.it