

CANALETTO

Stucco decorativo murale per interni

I-07



Pittura per decorativi.

Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/I): 300 g/l (2007)/ 200 g/l (2010).

Questo prodotto contiene al massimo 5 g/l COV.

CARATTERISTICHE

Stucco sintetico decorativo all'acqua caratterizzato da un aspetto liscio e lucido. In funzione dell'inclinazione e della pressione esercitata sulla spatola al momento dell'applicazione, è possibile realizzare effetti cromatici superficiali differenziati.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Per tutti i supporti (Intonaco civile, gesso, cartongesso, premiscelati, pannelli in legno, pitture e vernici in dispersione): in relazione alla porosità e all'assorbimento utilizzare **PONTE DI ANCORAGGIO** a solvente o **PONTE DI ANCORAGGIO AD ACQUA**.

FINITURA

Applicare con spatola inox uno strato pieno e di spessore costante avendo cura di ottenere una superficie liscia. Lasciare asciugare per 24 ore, se necessario carteggiare le imperfezioni, applicare quindi uno strato il più sottile possibile su tutta la superficie. Iniziare il lavoro di finitura mediante colpi di spatola alternati rasando e lisciando il prodotto (in gergo "a zero"). Lucidare subito mediante strofinamento della spatola inox passata di taglio sulla superficie. Per ottenere un effetto maggiormente brillante, lucidare successivamente con cere adeguate.

AVVERTENZE

Il prodotto è composto da un componente A da colorare e da un componente B che serve come regolatore della viscosità. Le dosi di impiego per ricavare la viscosità standard sono le seguenti: per l. 0.750 di comp. A aggiungere l. 0.100 di comp. B; per l. 4,5 di comp. A aggiungere l. 0,600 di comp. B; per l. 15 di comp. A aggiungere l. 2 di comp. B. Le dosi indicate non devono superare il +/- 10% in volume.

* Valore medio in funzione del tipo di supporto da trattare

La resa è da valutarsi in relazione alla ruvidità o comunque dalla diversità di granulometria dei vari supporti da trattare.

** Chiedere informazioni al Servizio Assistenza Tecnica J-TEC

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione in più passate incrociate di CANALETTO a viscosità regolabile, a base di resina stiroacrilica, speciali pigmenti ed additivi atti a favorire la lucidatura del prodotto.

DATI PRINCIPALI A 20°C. E 70% DI UMIDITA' RELATIVA

Resa Teorica mq/lit.		Diluyente		Pulizia attrezzi		Applicazione a rullo	
3/6 *		ACQUA		ACQUA		=	
Aspetto e finitura		Fuori polvere		Peso specifico kg/l		Applicazione a pennello	
LUCIDO		=		1.57 ± 0.03		=	
Colori		Secco al tatto		Solidi in volume		Applicazione a spatola	
BIANCO e TONATONE PROGRESS		=		55 ± 1		PRONTO ALL'USO	
Esterni / interni		Secco in profondità		Viscosità		Applicazione a spruzzo ad aria	
SI/SI**		8 ORE		PASTOSO		=	
Vita di stoccaggio		Sovraverniciabilità		Temperatura di infiammabilità		=	
24 MESI		24 ORE		=			

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

J COLORS S.p.A.

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italy - Tel. + 39 02 937541 – www.toscanovernici.it