

GAUGUIN - Finitura per decorazione d'interni ad effetto damascato tridimensionale

I-11



Pittura per effetti decorativi.

Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/I): 300 g/l (2007)/ 200 g/l (2010).

Il prodotto Gauguin contiene al massimo 90 g/l COV.

CARATTERISTICHE

Finitura per decorazioni d'interni per ottenere effetti cromatici e sensazioni tattili simili a quelli delle antiche tappezzerie in Broccato di Damasco. Gli effetti, realizzabili con svariati attrezzi e tecniche di applicazione, donano gli ambienti un rinnovato comfort abitativo con un tocco di esclusività in linea con le più attuali tendenze del design d'interni.

Disponibile in base neutra per il sistema colorimetrico Tonatone Progress.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

In generale, i supporti devono essere stagionati, puliti e asciutti. In caso di necessità utilizzare gli idonei prodotti per la riparazione e/o la rasatura. Su vecchie pitture, se ben aderenti è sufficiente pulire a secco o ad umido, in caso di pitture sfoglianti o poco aderenti è necessaria la totale asportazione. In funzione del tipo di supporto applicare un isolante/fissativo adeguato.

MANO DI FONDO: applicare due mani di FIRST Fondo per decorativi con un intervallo di 6/8 ore una dall'altra.

FINITURA

Spugna: diluire con acqua al 20%. Intingere la spugna sulla superficie del prodotto, quindi scaricarne l'eccesso e passare la spugna sulle superfici con movimento circolare.

Spatola: utilizzare una spatola di plastica flessibile o un fratazzo di plastica di dimensioni variabili in funzione dell'effetto desiderato. Applicare il prodotto direttamente con la spatola oppure utilizzare un pennello e, di seguito, lavorare il prodotto con la spatola per ottenere l'effetto finale desiderato. Con questa tecnica si possono anche applicare, contemporaneamente e in sequenza, due o più colori per un numero infinito di possibili effetti diversi. L'applicazione a due mani garantisce il migliore risultato finale.

Guanto: diluire con acqua al 10% - 15%. Utilizzare un guanto di pelo di lana o sintetico. Intingere la punta del guanto nel prodotto, quindi passarlo sulle superfici da trattare con movimenti di forma ed ampiezza costanti. I migliori risultati si ottengono con l'applicazione in due mani.

Pennello: diluire con acqua, al 15% - 20%. Utilizzare un pennello piatto, la larghezza dipende dall'effetto che si desidera ottenere. Intingere il pennello nel prodotto, scaricare il materiale in eccesso quindi applicare direttamente sulle superfici con movimenti a piacere, in funzione dell'effetto finale desiderato.

FINITURA PROTETTIVA: in ambienti particolarmente soggetti al lavaggio o comunque, qualora si voglia conferire al prodotto una protezione ottimale, si consiglia l'applicazione di una mano di vernice protettiva DECORLAC.

AVVERTENZE

Non applicare con temperature dell'aria, del supporto e del prodotto inferiori a + 5°C. Non applicare inoltre su superfici calde, esposte al sole o con umidità relativa superiore all'80%. Conservare il prodotto in barattoli ben chiusi alla temperatura di + 5/+35°C.

DATI PRINCIPALI A 20°C E 70% DI UMIDITA' RELATIVA

* In funzione del tipo di applicazione e dell'attrezzo utilizzato.

Resa Teorica Per mano mq/lit. 10-50 *		Diluyente acqua		Pulizia attrezzi acqua		Applicazione a rullo POSSIBILE	
Aspetto e finitura opaco		Fuori polvere		Peso specifico kg/l 0.94		Applicazione a pennello SI	
Colori vedi Cartella Colori		Secco al tatto 5 ore		Solidi in volume		Applicazione a spatola SI	
Esterni / interni NO/SI		Secco in profondità 12 ore		Viscosità ca. 80.000 cps		Applicazione a spruzzo ad aria POSSIBILE	
Vita di stoccaggio 12 mesi		Sovraverniciabilità 12 ore		Temperatura di infiammabilità =		Applicazione al guanto SI	

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

J COLORS S.p.A.

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italy - Tel. ++ 39 02 937541 - www.toscanovernici.it