

KLIMT

Finitura metallizzata per decorazione d'interni a rilievo

I-16



Pittura per effetti decorativi.

Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA1): 300 g/l (2007)/ 200 g/l (2010).

Il prodotto Klimt contiene al massimo 35 g/l COV.

CARATTERISTICHE

Finitura per decorazioni di interni metallizzata ad effetto tridimensionale, dotata di ottime caratteristiche di riflettanza. Disponibile nella base oro e argento tintegegiabili con il sistema colorimetrico Tonatone Progress.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

In generale, i supporti devono essere stagionati, puliti e asciutti. In caso di necessità utilizzare gli idonei prodotti per la riparazione e/o la rasatura. Su vecchie pitture, se ben aderenti, è sufficiente pulire a secco o ad umido; in caso di pitture sfoglianti o poco aderenti è necessaria la totale asportazione. In funzione del tipo di supporto applicare un isolante/fissativo adeguato.

MANO DI FONDO: applicare due mani di FIRST Fondo per decorativi con un intervallo di 6/8 ore una dall'altra.

FINITURA

Il prodotto è pronto all'uso.

Applicare il prodotto con un pennello piatto di dimensioni opportune in funzione dell'effetto finale desiderato, avendo l'accortezza di incrociare le pennellate.

Il prodotto può essere applicato in una o due mani in funzione dell'intensità cromatica desiderata; per ottenere giochi di luce più marcati tuttavia, consigliamo l'applicazione del prodotto in doppio strato.

AVVERTENZE

Non applicare con temperature dell'aria, del supporto e del prodotto inferiori a +5°C. Non applicare inoltre su superfici calde, esposte al sole o con umidità relativa superiore all'80%. Conservare il prodotto in barattoli ben chiusi alla temperatura di +5°C/+35°C.

DATI PRINCIPALI A 20°C E 70% DI UMIDITA' RELATIVA

Resa Teorica Per mano mq/lit. 6-10		Diluyente ACQUA		Pulizia attrezzi ACQUA		Applicazione a rullo NO	
Aspetto e finitura TRASLUCIDO/ RIFLETTENTE		Fuori polvere =		Peso specifico kg/l 1,10 ± 0,02		Applicazione a pennello SI	
Colori vedi Cartella Colori		Secco al tatto 3 ORE		Solidi in volume =		Applicazione a spatola NO	
Esterni / interni NO/SI		Secco in profondità 8-12 ORE		Viscosità ca. 18000 + 2000 cps		Applicazione a spruzzo ad aria =	
Vita di stoccaggio 12 mesi		Sovraverniciabilità 12 ORE		Temperatura di infiammabilità =			

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

J COLORS S.p.A.

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italy - Tel. ++ 39 02 937541 - www.toscanovernici.it