



CARATTERISTICHE

Intonaco a base di grassello di calce a lunga stagionatura, inerti selezionati di media granulometria, additivi in polvere non filmogeni. Particolarmente indicato per la decorazione di superfici murali all'esterno ed all'interno. Fondo ideale per RINASCIMENTO CALCE NATURALE A SPATOLA qualora si desideri ottenere l'effetto rasato. Insensibile all'attacco di muffe, funghi e batteri. Dotata di eccellente traspirabilità.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Predisporre i ponteggi in modo da consentire l'applicazione più agevole e continua sino alle interruzioni strutturali (marcapiani, fughe, spigoli).

Intonaci vecchi o rappezzati con vecchie pitture: asportare le pitture, i funghi e le muffe.

Effettuare accurata idropulizia e sul supporto ancora umido procedere alla rasatura mediante spatola inox, lavorare la superficie con frattazzo di plastica o spugna con movimenti rotatori.

Intonaci freschi: se il supporto è frattazzato fine una sola mano è sufficiente ad ottenere l'effetto desiderato, in caso contrario applicare una prima mano di rasatura e dopo 24 ore applicare una seconda mano a finire.

Premiscelati : carteggiare le stuccature e le sbavature, pulire le macchie di sporco, applicare una mano di PONTE DI ANCORAGGIO. Data la grande quantità di premiscelati esistenti, raccomandiamo sempre prove di applicazione su piccole superfici prima di eseguire il lavoro finale, applicare una prima mano di rasatura e dopo 24 ore applicare una seconda mano a finire.

AVVERTENZE

Non applicare su superfici calde o esposte al sole. Proteggere dalla pioggia per almeno due o tre giorni. Proteggere gli occhi durante l'applicazione. In caso di contatto lavarsi con abbondante acqua. Sfumature chiare e scure sono caratteristiche del prodotto. Utilizzare lo stesso lotto di produzione per singoli lavori. Non applicare su fondi di cemento compatti e su precompressi.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di RINASCIMENTO INTONACO NATURALE a base di calce con additivi non filmogeni in quantità inferiore al 5% ed inerti selezionati di media granulometria su fondo opportunamente preparato.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70 % DI UMIDITA' RELATIVA.

Resa Teorica Per mano mq/l 1		Diluyente ACQUA		Pulizia attrezzi ACQUA		Applicazione a rullo =	
Aspetto e finitura OPACO		Fuori polvere =		Peso specifico kg/l 1,7		Applicazione a pennello =	
Colori BIANCO		Secco al tatto =		Solidi in volume =		Applicazione a spatola PRONTO ALL'USO	
Esterni / interni SI / SI		Secco in profondità 24 ORE		Viscosità PASTOSO		Applicazione a spruzzo ad aria =	
Vita di stoccaggio 6 MESI		Sovraverniciabilità 24 ORE		Temperatura di infiammabilità =		=	

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

J COLORS S.p.A.

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italy - Tel. ++ 39 02 937541 - Fax ++ 39 02 9374114