



Primer fissante.

Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/h): 50 g/l (2007)/ 30 g/l (2010).

L'Impregnante silossanico ad acqua contiene al massimo 15 g/l COV.

CARATTERISTICHE

Isolante fissativo ad acqua a base di particolari resine silossaniche, appositamente studiato per il trattamento del supporto minerale (intonaco civile) in cicli protettivi con finiture silossaniche (pittura o rivestimento) pure o modificate.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Intonaci civili: i supporti con efflorescenze saline, muffe e/o umidità, devono essere risanati. Stuccare eventuali buchi o crepe con il nostro RASANTE MINERALE o RASANTE MINERALE FRATAZZABILE.

Lasciare asciugare, carteggiare e spolverare.

Applicare una mano o più mani (secondo il grado di assorbimento) di **IMPREGNANTE SILOSSANICO AD ACQUA** sia su supporti mai trattati (in buono stato di conservazione) che già trattati, purchè le vecchie pitture siano ben aderenti.

FINITURA

Lasciare asciugare perfettamente. Dopo 12 ore, applicare due mani di PITTURA SILOSSANICA, PITTURA SILOSSANICA RIEMPITIVA o altre pitture acriliche silanizzate. con un intervallo di 10 ore una dall'altra.

(Qualora fosse necessario trattare gli intonaci con Rivestimenti silossanici a spessore chiedere maggiori informazioni al nostro servizio di assistenza tecnica).

AVVERTENZE

Gli intonaci nuovi devono essere ben stagionati. Non applicare in condizioni di particolare umidità, bassa temperatura o superfici esposte al sole durante l'applicazione. Teme il gelo. Conservare a temperatura superiore a 5°C.

VOCE DI CAPITOLATO

Isolante fissativo all'acqua a base di speciali resine silossaniche da utilizzare su intonaci civili come mano di fondo per pittura silossanica.

DATI PRINCIPALI A 20°C. E 70% DI UMIDITA' RELATIVA

* in funzione del tipo di supporto

Resa Teorica mq/lit.		Diluyente		Pulizia attrezzi		Applicazione a rullo	
10 - 20 *		ACQUA		ACQUA		1:1	
Aspetto e finitura		Fuori polvere		Peso specifico kg/l		Applicazione a pennello	
TRASPARENTE		=		1,00		1:1	
Colori		Secco al tatto		Solidi in volume		Applicazione a spatola	
INCOLORE		5 ORE		=		=	
Esterni / interni		Secco in profondità		Viscosità		Applicazione a spruzzo ad aria	
SI / SI		=		=		=	
Vita di stoccaggio		Sovraverniciabilità		Temperatura di infiammabilità		=	
24 MESI		12 ORE		=			

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

J COLORS S.p.A.

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italy - Tel. + 39 02 937541 – www.toscanovernici.it