



Primer fissativi.

Valore limite UE per questo prodotto (cat. BS/h): 750 g/l (2010).

Il prodotto Isolante silossanico a solvente contiene al massimo 700 g/l COV.

CARATTERISTICHE

Fondo a solvente per ciclo silossanico a base di resine silossaniche per l'impregnazione dei muri, opportunamente studiato per ciclo con finitura silossanica su intonaci civili.

Non occlude la porosità del muro, conferisce idrorepellenza.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

I supporti con efflorescenze saline, muffe e/o umidità, devono essere risanati. Stuccare eventuali buchi o crepe. All'interno con MORGAN'S STUCCO in pasta o in polvere ed all'esterno con appositi prodotti. Lasciare asciugare, carteggiare e spolverare.

L'ISOLANTE SILOSSANICO A SOLVENTE è adatto per tutti i tipi di supporti murali es.: intonaci civili, cemento armato, ecc.

Il prodotto può essere applicato anche su vecchie pitture purchè ben ancorate.

AVVERTENZE

Gli intonaci nuovi devono essere stagionati. Non applicare in condizioni di elevata umidità, bassa temperatura o su superfici esposte al sole durante l'applicazione.

VOCE DI CAPITOLATO

Isolante a solvente per muri, a base di speciali resine silossaniche da utilizzare su intonaci civili come mano di fondo per pittura silossanica

DATI PRINCIPALI A 20°C. E 70% DI UMIDITA' RELATIVA

Resa Teorica mq/lit. 10		Diluyente SINTETICO/NITRO		Pulizia attrezzi SINTETICO		Applicazione a rullo PRONTO ALL'USO	
Aspetto e finitura TRASPARENTE		Fuori polvere =		Peso specifico kg/l 0,82		Applicazione a pennello PRONTO ALL'USO	
Colori =		Secco al tatto 5 ORE		Solidi in volume 6		Applicazione a spatola =	
Esterni / interni SI / SI		Secco in profondità =		Viscosità =		Applicazione a spruzzo ad aria =	
Vita di stoccaggio 24 MESI		Sovraverniciabilità 12 ORE		Temperatura di infiammabilità 25 °C		=	

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

J COLORS S.p.A.

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italy - Tel. + 39 02 937541 – www.toscanovernici.it