



CARATTERISTICHE

Prodotto in polvere da miscelare con acqua per il trattamento anticorrosivo dei ferri di armatura. Composto da cementi speciali, leganti sintetici, inibitori di corrosione e inerti selezionati.

Si applica sui supporti metallici costituenti l'armatura del cemento armato e del calcestruzzo prima dell'applicazione della MALTA FIBRORINFORZATA TIXOTROPICA ANTIRITIRO per il corretto ripristino.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

I supporti devono essere puliti dapprima eliminando il calcestruzzo ammalorato e carbonatato sino alla completa asportazione, ritrovando una superficie solida e resistente. I ferri devono essere puliti spazzolando ed eliminando parti di calcestruzzo ancora aderente (si consiglia la sabbiatura, discatura o spazzolatura energica).

Olii o cere, pitture o gesso vanno eliminati completamente. Lavare quindi abbondantemente evitando di stendere la **BOIACCA CEMENTIZIA** sul film di acqua. Ovviamente il calcestruzzo deve essere accuratamente bagnato prima o dopo l'applicazione della **BOIACCA CEMENTIZIA**, l'importante è applicare sempre quando lo strato di acqua superficiale nel supporto è evaporata.

MODALITA' D'USO

Impastare la **BOIACCA CEMENTIZIA** con acqua nel rapporto 5 Kg./2 lt. ca., miscelando lentamente con agitatore meccanico a bassa velocità per almeno 5 minuti, creando una malta semifluida priva di grumi.

Dopo almeno 5 minuti di riposo, applicare a pennello su tutta la superficie (se necessario applicare una seconda mano dopo almeno 1 ora).

Dopo almeno 30 minuti max. 1 ora, applicare la MALTA FIBRORINFORZATA TIXOTROPICA ANTIRITIRO. Qualora la **BOIACCA CEMENTIZIA** fosse già asciutta, prima dell'applicazione della malta finale, applicare la seconda mano, evitando nuovamente una nuova essiccazione dello stesso prodotto.

AVVERTENZE

Utilizzare a temperature comprese fra i +5°C e +40° C umidità relativa max. 80%

DATI PRINCIPALI A 20°C. E 70% DI UMIDITA' RELATIVA

Resa Teorica per mano 200-400 gr/m ²		Diluyente ACQUA 1,5-2 lt per conf.		Pulizia attrezzi ACQUA subito dopo l'uso		Applicazione a rullo =	
Aspetto e finitura OPACO RUVIDO		Fuori polvere 15-20 MINUTI		Peso specifico kg/l =		Applicazione a pennello SI	
Colori ROSSO		Secco al tatto 20-30 MINUTI		Solidi in volume =		Applicazione a spatola =	
Esterni / interni SI/SI		Pot Life 1 ORA		Viscosità =		Applicazione a spruzzo ad aria =	
Vita di stoccaggio 12 MESI		Sovraverniciabilità 1 ORA MAX		Temperatura di infiammabilità =		=	

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

J COLORS S.p.A.

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italy - Tel. + 39 02 937541 – www.toscanovernici.it