



MORGAN'S DEPURA

E – 37 / ED. 05-18

CLASSIFICAZIONE COV

Pittura opaca per pareti e soffitti interni
Valore limite UE per questo prodotto (cat. IIA/a): 30 g/l (2010)
Il prodotto TOSCANO MORGAN'S DEPURA contiene al massimo 15 g/l COV

CARATTERISTICHE

Pittura depurante anti-inquinamento, opaca, superlavabile. MORGAN'S DEPURA è formulata con innovativi polimeri che reagiscono con le sostanze inquinanti presenti nell'aria, particolarmente presenti e concentrati negli ambienti chiusi, come la formaldeide, sostanza altamente cancerogena e tra le principali cause di stanchezza, insonnia, mal di testa, asma, allergia, tosse e irritazione della pelle. Questa rivoluzionaria pittura cattura le sostanze inquinanti e le trasforma, convertendole in sostanze innocue, purificando l'aria e rendendola sana. L'efficacia è certificata da test di laboratorio che, secondo la normativa ISO 16000:23, hanno dimostrato come la percentuale di inquinamento si riduca fino al 76%. L'elevato potere mascherante consente di ottenere una finitura uniforme ed un perfetto risultato estetico. Il prodotto è, inoltre, classificato A+ (Indoor Air Quality) per l'emissione di sostanze volatili C.O.V. all'interno degli ambienti.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

In generale i supporti devono essere maturi, puliti e ben asciutti. In caso di presenza di muffe ed efflorescenze trattare con CONTACT DETERGENTE SPRAY TOGLI-MUFFA rimuovendo tutta la muffa presente. Per un'azione più efficace si consiglia di sanificare ulteriormente le superfici utilizzando CONTACT SANIFICANTE TOGLI-MUFFA per ostacolarne la futura riaffiorazione e l'annerimento delle pareti.

PARETI NUOVE CON FINITURA A CIVILE, GESSO E CARTONGESSO: in caso di superfici irregolari procedere con il livellamento delle stesse utilizzando lo stucco in polvere RIEMPSTUCK. Se i supporti risultano molto assorbenti si consiglia di applicare una mano di fissativo isolante ad acqua MORGAN'S FLEX, WUNDER FLEX, oppure MORGAN'S PRIMER ACRILICO D1.

PARETI GIA' TRATTATE CON PITTURE TRASPIRANTI: rimuovere accuratamente dalla superficie eventuali frammenti di intonaco poco aderenti o sfarinanti. Livellare le imperfezioni con lo stucco in polvere RIEMPSTUCK, carteggiare e spolverare accuratamente. Procedere quindi con una o più mani di fissativo isolante ad acqua MORGAN'S FLEX, WUNDER FLEX, oppure MORGAN'S PRIMER ACRILICO D1.

PARETI GIA' TRATTATE CON PITTURE LAVABILI: Livellare le imperfezioni con lo stucco in polvere RIEMPSTUCK, carteggiare e spolverare accuratamente. Procedere quindi con una o più mani di fissativo isolante ad acqua MORGAN'S FLEX, WUNDER FLEX, oppure MORGAN'S PRIMER ACRILICO D1.

FINITURA

A superficie completamente asciutta, applicare almeno 2 mani di TOSCANO MORGAN'S DEPURA con un intervallo di almeno 6-8 ore l'una dall'altra.

AVVERTENZE

Nella generalità dei casi applicare con temperatura dell'aria tra + 5 °C e + 35 °C, con un'umidità relativa dell'ambiente inferiore all'80% e con umidità del supporto inferiore al 10%. Conservare in barattolo ben chiuso a temperatura superiore a + 5°C.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione della pittura MORGAN'S DEPURA, superlavabile opaca anti-inquinamento mediante pennello, rullo o spruzzo, per interni a due mani.



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. + 39 02 937541 - Fax + 39 02 9374114 - info@jcolors.com

DATI
PRESTAZIONALI
(NORMATIVA EU
EN 13300)*

* RIFERITO ALLA
BASE BB

Rapporto di contrasto	ISO 6504-3	Classe 2
Resa Kubelka Munk m²/l	ISO 6504-1	10
Lavabilità	ISO 11998	Classe 2
Brillantezza (gloss)	ISO 2813	1,8 Dead Matt
Finezza di macinazione	ISO 11524	Fine
Presa di sporco	UNI 10792	Media

DATI PRINCIPALI A
20° C E 70% DI
UMIDITA'

RESA TEORICA (in funzione dell'assorbimento del supporto)	DILUENTE	PULIZIA ATTREZZI	APPLICAZIONE A RULLO
13 mq/l	ACQUA	ACQUA	MAX 20 % IN VOLUME
ASPETTO E FINITURA	FUORI POLVERE	PESO SPECIFICO (Kg/l)	APPLICAZIONE A PENNELLO
OPACO	30 MINUTI	1,41 ± 0,02	MAX 20 % IN VOLUME
COLORI	SECCO AL TATTO	SOLIDI IN VOLUME	APPLICAZIONE A SPATOLA
BIANCO / TONATONE PROGRESS 3.0	1 – 2 ORE	42 ± 1	=
ESTERNI / INTERNI	SECCO IN PROFONDITA'	VISCOSITA'	APPLICAZIONE A SPRUZZO AD ARIA
NO / SI	24 ORE	4.000 – 6.000 cP	MAX 20 % IN VOLUME (in relazione alla pressione e agli attrezzi utilizzati)
VITA DI STOCCAGGIO	SOVRAVERNICIABILITA'	TEMPERATURA DI INFIAMMABILITA'	APPLICAZIONE A SPRUZZO AIRLESS
36 MESI	6 - 8 ORE	=	MAX 20 % IN VOLUME (in relazione alla pressione e agli attrezzi utilizzati)

NOTE

Poiché le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. + 39 02 937541 - Fax + 39 02 9374114 - info@jcolors.com