



FONDO UNIVERSALE A RAPIDA ESSICCAZIONE

A - 15 / ED. 10-18

CLASSIFICAZIONE COV Pittura monocomponente ad alte prestazioni
Valore limite UE per questo prodotto (cat. BS/i): 500 g/l (2010)
Il prodotto FONDO UNIVERSALE A RAPIDA ESSICCAZIONE contiene al massimo 500 g/l COV

CARATTERISTICHE Primer antiruggine speciale, particolarmente indicato come fondo qualora si debba applicare una finitura con prodotti contenenti solventi aggressivi, smalti nitro ecc. Prodotto a rapida essiccazione.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
Ferro: rimuovere accuratamente eventuali presenze di ruggine e vecchi smalti sfoglianti, spolverare, pulire eventuali macchie di unto o grasso con un panno imbevuto di diluente, lasciare asciugare perfettamente, carteggiare e spolverare.

FINITURA
Applicare due mani di FONDO UNIVERSALE A RAPIDA ESSICCAZIONE entro 8 ore oppure ad almeno 24 ore di distanza una dall'altra, carteggiare e spolverare.
A completa essiccazione avvenuta, almeno 24 ORE, procedere con il prodotto di finitura previsto.

AVVERTENZE Non applicare in condizioni di elevata umidità, a temperatura inferiore a + 10 °C e su superfici esposte al sole durante l'applicazione. Conservare il barattolo chiuso, capovolto, a temperatura superiore a + 5 °C.

VOCE DI CAPITOLATO Applicazione di FONDO UNIVERSALE A RAPIDA ESSICCAZIONE, antiruggine speciale, in una o due strati da 30 Micron ciascuno su superfici metalliche predisposte, e successivamente applicare come finitura due strati di smalto.

DATI PRINCIPALI A 20° C E 70% DI UMIDITA'

RESA TEORICA (in funzione dell'assorbimento del supporto)	DILUENTE	PULIZIA ATTREZZI	APPLICAZIONE A RULLO
12 mq/l	DILUENTE NITRO	DILUENTE NITRO	=
ASPETTO E FINITURA	FUORI POLVERE	PESO SPECIFICO (Kg/l)	APPLICAZIONE A PENNELLO
OPACO	15 MIN	1,25 ± 0,02	MAX 10%
COLORI	SECCO AL TATTO	SOLIDI IN VOLUME	APPLICAZIONE A SPATOLA
GRIGIO / ROSSO	30 MIN	42 ± 1	=
ESTERNI / INTERNI	SECCO IN PROFONDITA'	VISCOSITA'	APPLICAZIONE A SPRUZZO AD ARIA
SI / SI	24 ORE	180" FORD 4	=
VITA DI STOCCAGGIO	SOVRAVERNICIABILITA'	TEMPERATURA DI INFIAMMABILITA'	APPLICAZIONE A SPRUZZO AIRLESS
24 MESI	ENTRO 8 ORE OPPURE DOPO 24 ORE	23 °C	=



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. +39 02 937541 - Fax +39 02 9374114 - info@jcolors.com

NOTE Poiché le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

www.toscanovernici.it



J COLORS S.p.A

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italia - Tel. +39 02 937541 - Fax +39 02 9374114 - info@jcolors.com